



# ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 2024



DONGLAI COATING TECHNOLOGY  
[www.onwings.com](http://www.onwings.com)

## **Donglai Coatings Technology**

Основанная в 1999 компания специализируется на высокоэффективных и передовых технологиях и производит лакокрасочные материалы для авторемонта, элементов интерьера и экстерьера, 3С покрытия для компьютеров и бытовой электроники и полный комплекс покрытия для промышленности и индустрии.

Биржевой код: 688129

ONWINGS - это премиальная лакокрасочная система на сольвентной основе производства компании Donglai.

### **Продуктивная лакокрасочная система**

Эффективные продукты и передовые технологии  
цветоподбора

Система цветоподбора с использованием  
спектрофотометра

Инновационная система быстрого ремонта (SRS) - 2  
часа весь цикл работ

Супер быстрый лак, 20 минут воздушной сушки

### **Надежная лакокрасочная система**

Первоклассные материалы и контроль качества

Выбор более 4000 дилерских станций

Сертификация от автопроизводителей, пожизненная  
гарантия

### **Экономически выгодная система**

Сокращение отходов за счет цифрового  
цветоподбора

Сокращение используемых материалов за счет  
высокой укрывистости

Экономия 40% при использовании системы SRS

# Onwings

Smarter Choice, Higher Benefits



## 1K базовые тонеры (Серии M/P)

1K Премиальное базовое покрытие на основе органических растворителей, с высокой укрывной способностью и стойкое к погодным условиям.

|                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | Пропорция смешивания по весу                            | 1:0.6~0.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Пропорция смешивания по объёму                    | 1:0.6~0.8                       |
|    | Температура нанесения                                   | 5°C~15°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15°C~25°C                                         | 25°C~35°C                       |
|                                                                                     | Разбавитель                                             | A810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A811                                              | A812                            |
|    | Настройка краскопульты                                  | С нижним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>С верхним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>(См. рекомендации производителя)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                 |
|    | Время жизни после смешивания                            | 6 часов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Фильтр                                            | 120~150Mesh                     |
|                                                                                     | Хранение после смешивания                               | 1 неделя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Рабочая вязкость                                  | 16-18"/DIN 4mm/20°C             |
|  | Солидные цвета                                          | 2-3 слоя (10~30мкм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Металлики/перламутры                              | 2-3 слоя (10~30мкм)             |
|  | 1 слой:                                                 | средний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 слой:                                           | средний                         |
|                                                                                     | 2 слой:                                                 | полный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2-3 слой:                                         | полный                          |
|                                                                                     | 3 слой:                                                 | полный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Эффектный слой                                    | легкий                          |
|                                                                                     | /                                                       | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Повторное нанесение/перекрас                      | до 24 часов без шлифовки        |
|  | Сушка                                                   | Выдержка между слоями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Выдержка перед нанесением лака                    | Уровень блеска после сушки, 60° |
|                                                                                     | Воздушная сушка 20°C (Температура панели)               | 5~10 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | После матования (10~15 минут)                     | /                               |
|                                                                                     |                                                         | Температура и влажность будут влиять на скорость высыхания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Если t <10°C, прогрейте окрасочную камеру до 20°C |                                 |
|  | Очистка и подготовка поверхности                        | Тщательно отшлифуйте отремонтированный участок, а затем очистите его. Если в качестве подложки используется грунт "мокрым-по-мокрому", шлифовка не требуется.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                 |
|                                                                                     | Устранение проблем                                      | Если после высыхания базового слоя обнаружены какие-либо небольшие повреждения или дефекты, такие как пятна пота, вкрапления пыли, рыбий глаз/кратеры, необходим повторный ремонт. Перед устранением дефектов сделайте выдержку 20-30 минут, слегка отшлифуйте поврежденный участок с помощью абразива P600, очистите от пыли перед повторным нанесением. Если поврежденный участок слишком большой, рекомендуется нанести базовое покрытие повторно. |                                                   |                                 |
|  | Правила безопасности: (прочитайте перед использованием) | 1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей. При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу.                                                                                                                                                                  |                                                   |                                 |
|  |                                                         | 2. Лакокрасочные материалы могут вступать в реакцию с влагой из окружающего воздуха, после чего становиться непригодными для использования. Плотно закрывайте тару крышкой сразу после использования. Храните в прохладном месте. Своевременно очищайте окрасочное оборудование до и после использования.                                                                                                                                             |                                                   |                                 |
|  |                                                         | 3. Перед использованием тонеры необходимо тщательно перемешать. Металлики будут иметь разные цветовые оттенки при разной толщине пленки и разных методах распыления.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                 |
|                                                                                     |                                                         | 4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                 |
|                                                                                     |                                                         | Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                 |
|                                                                                     |                                                         | Только для профессионального использования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                 |



## 2K акриловые тонеры (серия S)

Серия S - это премиальное 2K покрытие, обладающее высоким блеском, укрывистостью и устойчивостью к атмосферным воздействиям. Используется вместе с 2K отвердителями A801/802/803 для достижения хороших эксплуатационных характеристик.

|  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div>Описание</div>                                                | 2К базовые тонеры различных цветов без примесей и инородных вкраплений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Подложки</div>                                    | Шлифуемые грунты, подготовленные абразивом P400-600, грунты "мокрый по мокрому", подготовленные старые лакокрасочные покрытия. |
|  | <div>Плотность</div>                                               | Варьируется в зависимости от тонера                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Следующий процесс</div>                           | Полировка в случае необходимости                                                                                               |
|  | <div>VOC</div>                                                     | ≤580g/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Срок годности в закрытой заводской упаковке</div> | 24 месяца                                                                                                                      |
|  | <div>Пропорция смешивания по весу</div>                            | 2:1:0.2~0.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>Пропорция смешивания по объему</div>              | 2:1:0.2~0.6                                                                                                                    |
|  | <div>Температура нанесения</div>                                   | 5°C~15°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15°C~25°C                                              | 25°C~35°C                                                                                                                      |
|  | <div>Отвердитель</div>                                             | A801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A802                                                   | A803                                                                                                                           |
|  | <div>Разбавитель</div>                                             | A810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A811                                                   | A812                                                                                                                           |
|  | <div>Настройка краскопульты</div>                                  | С нижним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>С верхним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>(См. рекомендации производителя)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                |
|  | <div>Время жизни готовой смеси</div>                               | 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Фильтр</div>                                      | 180~200Mesh                                                                                                                    |
|  | <div>Срок хранения готовой смеси</div>                             | 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Рабочая вязкость</div>                            | 16-18"/DIN 4mm/20°C                                                                                                            |
|  | <div>Рекомендации по нанесению</div>                               | 2-3 слоя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Выдержка между слоями</div>                       | 5~8 минут                                                                                                                      |
|  | <div>1 слой:</div>                                                 | средний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Выдержка перед сушкой</div>                       | 8~10 минут                                                                                                                     |
|  | <div>2 слой:</div>                                                 | полный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Итоговая толщина покрытия</div>                   | 40~80мкм                                                                                                                       |
|  | <div>3 слой:</div>                                                 | полный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Повторное нанесение/перекрас</div>                | до 24 часов без шлифовки                                                                                                       |
|  | <div>Сушка</div>                                                   | От пыли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Полировка</div>                                   | Уровень блеска после сушки, 60°                                                                                                |
|  | <div>Ускоренная сушка 60°C (Температура панели)</div>              | 8~10 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 минут                                               | >90°                                                                                                                           |
|  | <div>Воздушная сушка 23°C (Температура панели)</div>               | 15~20 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3~4 часа                                               |                                                                                                                                |
|  | <div>Очистка поверхности</div>                                     | Если на поверхности есть грязь, пыль или жир, используйте обезжириватель A828, для удаления загрязнений используйте протирочный материал.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                |
|  | <div>Советы по полировке</div>                                     | <b>Метод оценки:</b> нажмите пальцем на панель, если на панели не осталось отпечатка пальца, панель готова к полировке.<br><b>Устранение деффектов:</b> для удаления соринок, вкраплений, подтеков используйте нож-катер, брусок, абразив P1000-1500<br><b>Дополнительная информация:</b> обращайте внимание на температуру панели, давление, силу и скорость полировки.<br><b>Рекомендованное время полировки:</b> от 1 до 6 часов после высыхания панели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                |
|  | <div>Правила безопасности: (прочитайте перед использованием)</div> | 1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей.<br>При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу.<br>2. Лакокрасочные материалы могут вступать в реакцию с влагой из окружающего воздуха, после чего становиться непригодными для использования. Плотно закрывайте тару крышкой сразу после использования. Храните в прохладном месте. Своевременно очищайте окрасочное оборудование до и после использования.<br>3. Инструкции по сушке: Если толщина пленки слишком велика, время высыхания увеличивается.<br>4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.<br>Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам. |                                                        |                                                                                                                                |
|  |                                                                    | Только для профессионального использования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                |



## A850 Прозрачный лак 2:1, устойчивый к атмосферным воздействиям

2K лак для восстановительного ремонта. Отличный блеск и защита от атмосферных воздействий.

|                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|    | Пропорция смешивания по весу                               | 2:1:0.2~0.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Пропорция смешивания по объему | 2:1:0.2~0.4                     |
|    | Температура нанесения                                      | 5°C~15°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15°C~25°C                      | 25°C~35°C                       |
|                                                                                     | Отвердитель                                                | A801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A802                           | A803                            |
|                                                                                     | Разбавитель                                                | A810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A811                           | A812                            |
|    | Настройка краскопульт                                      | С нижним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>С верхним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>(См. рекомендации производителя)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                 |
|   | Время жизни готовой смеси                                  | 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Фильтр                         | 180~200Mesh                     |
|                                                                                     | Срок хранения готовой смеси                                | 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Рабочая вязкость               | 16-18" /DIN 4mm/20°C            |
|  | Рекомендации по нанесению                                  | 2-3 слоя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Выдержка между слоями          | 5~8 минут                       |
|  | 1 слой:                                                    | средний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Выдержка перед сушкой          | 8~10 минут                      |
|                                                                                     | 2 слой:                                                    | полный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Итоговая толщина покрытия      | 40~80мкм                        |
|                                                                                     | 3 слой:                                                    | полный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Повторное нанесение/перекрас   | до 24 часов без шлифовки        |
|  | Сушка                                                      | От пыли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Полировка                      | Уровень блеска после сушки, 60° |
|                                                                                     | Ускоренная сушка 60°C (Температура панели)                 | 5~10 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35 минут                       | ≥90 °                           |
|                                                                                     | Воздушная сушка 23°C (Температура панели)                  | 15~20 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3~4 часа                       |                                 |
|  | Очистка поверхности                                        | Если на поверхности есть грязь, пыль или жир, используйте обезжириватель A828, для удаления загрязнений используйте протирочный материал.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                 |
|                                                                                     | Советы по полировке                                        | <b>Метод оценки:</b> нажмите пальцем на панель, если на панели не осталось отпечатка пальца, панель готова к полировке.<br><b>Устранение дефектов:</b> для удаления соринки, включений, подтеков используйте нож-кратер, брусок, абразив P1000-1500<br><b>Дополнительная информация:</b> обращайте внимание на температуру панели, давление, силу и скорость полировки.<br><b>Рекомендованное время полировки:</b> от 1 до 6 часов после высыхания панели |                                |                                 |
|  | Правила безопасности:<br>(прочитайте перед использованием) | 1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей.<br>При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу.                                                                                                                                                                   |                                |                                 |
|  |                                                            | 2. Лакокрасочные материалы могут вступать в реакцию с влагой из окружающего воздуха, после чего становятся непригодными для использования. Плотно закрывайте тару крышкой сразу после использования. Храните в прохладном месте. Своевременно очищайте окрасочное оборудование до и после использования.                                                                                                                                                  |                                |                                 |
|  |                                                            | 3. Инструкции по сушке: Если толщина пленки слишком велика, время высыхания увеличивается.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                 |
|                                                                                     |                                                            | 4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                 |
|                                                                                     |                                                            | Все процессы, связанные со смешиванием, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                 |
|                                                                                     |                                                            | Только для профессионального использования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                 |



## A852 Прозрачный лак MS 2:1

Классический 2K MS лак со сбалансированными характеристиками.

|                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Описание                                                | Прозрачная жидкость без примесей и инородных вкраплений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Подложки                                    | Базовые покрытия Onwings/Onwaves, 2K лаки, покрытия S серии, отшлифованные абразивом P800-1000 |
|    | Плотность                                               | 0.98~1.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Следующий процесс                           | Полировка в случае необходимости                                                               |
|    | VOC                                                     | ≤480g/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Срок годности в закрытой заводской упаковке | 24 месяца                                                                                      |
|    | Пропорция смешивания по весу                            | 2:1:0.3~0.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Пропорция смешивания по объему              | 2:1:0.3~0.5                                                                                    |
|  | Температура нанесения                                   | 5°C~15°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15°C~25°C                                   | 25°C~35°C                                                                                      |
|  | Отвердитель                                             | A801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A802                                        | A803                                                                                           |
|  | Разбавитель                                             | A810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A811                                        | A812                                                                                           |
|  | Настройка краскопульты                                  | С нижним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>С верхним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>(См. рекомендации производителя)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                                                                |
|  | Время жизни готовой смеси                               | 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Фильтр                                      | 180~200Mesh                                                                                    |
|  | Срок хранения готовой смеси                             | 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Рабочая вязкость                            | 16-18" /DIN 4mm/20°C                                                                           |
|  | Рекомендации по нанесению                               | 2-3 слоя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Выдержка между слоями                       | 5~8 минут                                                                                      |
|  | 1 слой:                                                 | средний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Выдержка перед сушкой                       | 8~10 минут                                                                                     |
|  | 2 слой:                                                 | полный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Итоговая толщина покрытия                   | 40~80мкм                                                                                       |
|  | 3 слой:                                                 | полный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Повторное нанесение/перекрас                | до 24 часов без шлифовки                                                                       |
|  | Сушка                                                   | От пыли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Полировка                                   | Уровень блеска после сушки, 60°                                                                |
|  | Ускоренная сушка 60°C (Температура панели)              | 5~10 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 минут                                    | ≥90 °                                                                                          |
|  | Воздушная сушка 23°C (Температура панели)               | 15~20 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3-4 часа                                    |                                                                                                |
|  | Очистка поверхности                                     | Если на поверхности есть грязь, пыль или жир, используйте обезжириватель A828, для удаления загрязнений используйте протирочный материал.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                |
|  | Советы по полировке                                     | <b>Метод оценки:</b> нажмите пальцем на панель, если на панели не осталось отпечатка пальца, панель готова к полировке.<br><b>Устранение дефектов:</b> для удаления соринок, вкраплений, подтеков используйте нож-катер, брусок, абразив P1000-1500<br><b>Дополнительная информация:</b> обращайте внимание на температуру панели, давление, силу и скорость полировки.<br><b>Рекомендованное время полировки:</b> от 1 до 6 часов после высыхания панели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                |
|  | Правила безопасности: (прочитайте перед использованием) | 1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей.<br>При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                                                                |
|  |                                                         | 2. Лакокрасочные материалы могут вступать в реакцию с влагой из окружающего воздуха, после чего становятся непригодными для использования. Плотно закрывайте тару крышкой сразу после использования. Храните в прохладном месте. Своевременно очищайте окрасочное оборудование до и после использования.<br>3. Инструкции по сушке: Если толщина пленки слишком велика, время высыхания увеличивается.<br>4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.<br>Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам. |                                             |                                                                                                |
|  | Только для профессионального использования.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                |



## A853 Прозрачный MS лак 2:1 с защитой от закипания

2K лак для восстановительного ремонта. Обеспечивает хорошую производительность в условиях плохого воздухообмена.

|                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Описание                                                | Прозрачная жидкость без примесей и инородных включений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Подложки                                    | Базовые покрытия Onwings/Onwaves, 2K лаки, покрытия S серии, отшлифованные абразивом P800-1000 |
|    | Плотность                                               | 0.98~1.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Следующий процесс                           | Полировка в случае необходимости                                                               |
|    | VOC                                                     | ≤480g/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Срок годности в закрытой заводской упаковке | 24 месяца                                                                                      |
|   | Пропорция смешивания по весу                            | 2:1:0.3~0.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Пропорция смешивания по объему              | 2:1:0.3~0.5                                                                                    |
|  | Температура нанесения                                   | 5°C~15°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15°C~25°C                                   | 25°C~35°C                                                                                      |
|  | Отвердитель                                             | A801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A802                                        | A803                                                                                           |
|  | Разбавитель                                             | A810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A811                                        | A812                                                                                           |
|  | Настройка краскопульт                                   | С нижним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>С верхним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>(См. рекомендации производителя)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                                                                                |
|  | Время жизни готовой смеси                               | 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Фильтр                                      | 180~200Mesh                                                                                    |
|  | Срок хранения готовой смеси                             | 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Рабочая вязкость                            | 16-18" /DIN 4mm/20°C                                                                           |
|  | Рекомендации по нанесению                               | 2-3 слоя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Выдержка между слоями                       | 5~8 минут                                                                                      |
|  | 1 слой:                                                 | средний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Выдержка перед сушкой                       | 8~10 минут                                                                                     |
|  | 2 слой:                                                 | полный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Итоговая толщина покрытия                   | 40~80мкм                                                                                       |
|  | 3 слой:                                                 | полный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Повторное нанесение/перекрас                | до 24 часов без шлифовки                                                                       |
|  | Сушка                                                   | От пыли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Полировка                                   | Уровень блеска после сушки, 60°                                                                |
|  | Ускоренная сушка 60°C (Температура панели)              | 5~10 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 минут                                    | ≥90 °                                                                                          |
|  | Воздушная сушка 23°C (Температура панели)               | 15~20 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3~4 часа                                    |                                                                                                |
|  | Очистка поверхности                                     | Если на поверхности есть грязь, пыль или жир, используйте обезжириватель A828, для удаления загрязнений используйте протирочный материал.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                |
|  | Советы по полировке                                     | <b>Метод оценки:</b> нажмите пальцем на панель, если на панели не осталось отпечатка пальца, панель готова к полировке.<br><b>Устранение дефектов:</b> для удаления соринок, включений, подтеков используйте нож-ктер, брусок, абразив P1000-1500<br><b>Дополнительная информация:</b> обращайте внимание на температуру панели, давление, силу и скорость полировки.<br><b>Рекомендованное время полировки:</b> от 1 до 6 часов после высыхания панели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                                                                                |
|  | Правила безопасности: (прочитайте перед использованием) | 1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей.<br>При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу.<br>2. Лакокрасочные материалы могут вступать в реакцию с влагой из окружающего воздуха, после чего становятся непригодными для использования. Плотнo закрывайте тару крышкой сразу после использования. Храните в прохладном месте. Своевременно очищайте окрасочное оборудование до и после использования.<br>3. Инструкции по сушке: Если толщина пленки слишком велика, время высыхания увеличивается.<br>4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.<br>Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам. |                                             |                                                                                                |
|  |                                                         | Только для профессионального использования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                                                                                |



## A855 Прозрачный лак 2:1 с повышенной устойчивостью к атмосферным воздействиям

Хороший блеск, твердость и повышенная устойчивость к атмосферным воздействиям.

|                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Описание                                                | Прозрачная жидкость без примесей и инородных вкраплений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Подложки                                    | Базовые покрытия Onwings/Onwaves, 2K лаки, покрытия S серии, отшлифованные абразивом P800-1000 |
|    | Плотность                                               | 0.98~1.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Следующий процесс                           | Полировка в случае необходимости                                                               |
|    | VOC                                                     | ≤480g/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Срок годности в закрытой заводской упаковке | 24 месяца                                                                                      |
|   | Пропорция смешивания по весу                            | 2:1:0.2~0.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Пропорция смешивания по объему              | 2:1:0.2~0.4                                                                                    |
|  | Температура нанесения                                   | 5°C~15°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15°C~25°C                                   | 25°C~35°C                                                                                      |
|  | Отвердитель                                             | A801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A802                                        | A803                                                                                           |
|  | Разбавитель                                             | A810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A811                                        | A812                                                                                           |
|  | Настройка краскопульт                                   | С нижним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>С верхним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>(См. рекомендации производителя)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                |
|  | Время жизни готовой смеси                               | 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Фильтр                                      | 180~200Mesh                                                                                    |
|  | Срок хранения готовой смеси                             | 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Рабочая вязкость                            | 16-18" /DIN 4mm/20°C                                                                           |
|  | Рекомендации по нанесению                               | 2-3 слоя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Выдержка между слоями                       | 5~8 минут                                                                                      |
|  | 1 слой:                                                 | средний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Выдержка перед сушкой                       | 8~10 минут                                                                                     |
|  | 2 слой:                                                 | полный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Итоговая толщина покрытия                   | 40~80мкм                                                                                       |
|  | 3 слой:                                                 | полный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Повторное нанесение/перекрас                | до 24 часов без шлифовки                                                                       |
|  | Сушка                                                   | От пыли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Полировка                                   | Уровень блеска после сушки 60°                                                                 |
|  | Ускоренная сушка 60°C (Температура панели)              | 5~10 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35 минут                                    | ≥90°                                                                                           |
|  | Воздушная сушка 23°C (Температура панели)               | 15~20 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3~4 часа                                    |                                                                                                |
|  | Очистка поверхности                                     | Если на поверхности есть грязь, пыль или жир, используйте обезжириватель A828, для удаления загрязнений используйте протирочный материал.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                                                                |
|  | Советы по полировке                                     | <b>Метод оценки:</b> нажмите пальцем на панель, если на панели не осталось отпечатка пальца, панель готова к полировке.<br><b>Устранение дефектов:</b> для удаления соринок, вкраплений, подтеков используйте нож-ктер, брусок, абразив P1000-1500<br><b>Дополнительная информация:</b> обращайте внимание на температуру панели, давление, силу и скорость полировки.<br><b>Рекомендованное время полировки:</b> от 1 до 6 часов после высыхания панели |                                             |                                                                                                |
|  | Правила безопасности: (прочитайте перед использованием) | 1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей. При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу.                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                                |
|  |                                                         | 2. Лакокрасочные материалы могут вступать в реакцию с влагой из окружающего воздуха, после чего становятся непригодными для использования. Плотно закрывайте тару крышкой сразу после использования. Храните в прохладном месте. Своевременно очищайте окрасочное оборудование до и после использования.                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                                |
|  |                                                         | 3. Инструкции по сушке: Если толщина пленки слишком велика, время высыхания увеличивается.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                                                                                |
|  |                                                         | 4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                |
|  |                                                         | Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                                                |
|  |                                                         | Только для профессионального использования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                |



## A857 Прозрачный лак HS с высоким сухим остатком

Прозрачное покрытие европейского качества с высоким сухим остатком. Флагманский лак, характеризующийся премиальным блеском, высокой твердостью и быстрой скоростью полимеризации.

|                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|    | Пропорция смешивания по весу                            | 2:1:0.4~0.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Пропорция смешивания по объему | 2:1:0.4~0.6                     |
|    | Температура нанесения                                   | 5°C~15°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15°C~25°C                      | 25°C~35°C                       |
|                                                                                     | Отвердитель                                             | A804                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A804                           | A804                            |
|                                                                                     | Разбавитель                                             | A810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A811                           | A812                            |
|    | Настройка краскопульт                                   | С нижним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>С верхним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>(См. рекомендации производителя)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                 |
|  | Время жизни готовой смеси                               | 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Фильтр                         | 180~200Mesh                     |
|                                                                                     | Срок хранения готовой смеси                             | 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Рабочая вязкость               | 16-18" /DIN 4mm/20°C            |
|  | Рекомендации по нанесению                               | 1-2 слоя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Выдержка между слоями          | 5~8 минут                       |
|  | 1 слой:                                                 | средний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Выдержка перед сушкой          | 8~10 минут                      |
|                                                                                     | 2 слой:                                                 | полный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Итоговая толщина покрытия      | 40~80мкм                        |
|                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Повторное нанесение/перекрас   | до 24 часов без шлифовки        |
|  | Сушка                                                   | От пыли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Полировка                      | Уровень блеска после сушки, 60° |
|                                                                                     | Ускоренная сушка 60°C (Температура панели)              | 5 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20~25 минут                    | ≥90 °                           |
|                                                                                     | Воздушная сушка 23°C (Температура панели)               | 10~15 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.5~2 часа                     |                                 |
|  | Очистка поверхности                                     | Если на поверхности есть грязь, пыль или жир, используйте обезжириватель A828, для удаления загрязнений используйте протирочный материал.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                 |
|                                                                                     | Советы по полировке                                     | <b>Метод оценки:</b> нажмите пальцем на панель, если на панели не осталось отпечатка пальца, панель готова к полировке.<br><b>Устранение дефектов:</b> для удаления соринок, вкраплений, подтеков используйте нож-ктер, брусок, абразив P1000-1500<br><b>Дополнительная информация:</b> обращайте внимание на температуру панели, давление, силу и скорость полировки.<br><b>Рекомендованное время полировки:</b> от 1 до 6 часов после высыхания панели                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                 |
|  | Правила безопасности: (прочитайте перед использованием) | 1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей.<br>При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу.<br>2. Лакокрасочные материалы могут вступать в реакцию с влагой из окружающего воздуха, после чего становятся непригодными для использования. Плотно закрывайте тару крышкой сразу после использования. Храните в прохладном месте. Своевременно очищайте окрасочное оборудование до и после использования.<br>3. Инструкции по сушке: Если толщина пленки слишком велика, время высыхания увеличивается. |                                |                                 |
|  |                                                         | 4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.<br>Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                 |
|                                                                                     |                                                         | Только для профессионального использования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                 |



## 138 Прозрачный лак Production

2К лак для универсальных работ. Хороший блеск и устойчивость к атмосферным воздействиям.

|                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Описание                                                | Прозрачная жидкость без примесей и инородных вкраплений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Подложки                                    | Базовые покрытия Onwings/Onwaves, 2K лаки, покрытия S серии, отшлифованные абразивом P800-1000 |
|    | Плотность                                               | 0.98~1.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Следующий процесс                           | Полировка в случае необходимости                                                               |
|    | VOC                                                     | ≤480g/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Срок годности в закрытой заводской упаковке | 24 месяца                                                                                      |
|   | Пропорция смешивания по весу                            | 2:1:0.2~0.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Пропорция смешивания по объему              | 2:1:0.2~0.4                                                                                    |
|  | Температура нанесения                                   | 5°C~15°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15°C~25°C                                   | 25°C~35°C                                                                                      |
|  | Отвердитель                                             | 139F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 139                                         | 139S                                                                                           |
|  | Разбавитель                                             | A810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A811                                        | A812                                                                                           |
|  | Настройка краскопульт                                   | С нижним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>С верхним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>(См. рекомендации производителя)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                                                                                |
|  | Время жизни готовой смеси                               | 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Фильтр                                      | 180~200Mesh                                                                                    |
|  | Срок хранения готовой смеси                             | 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Рабочая вязкость                            | 16-18" /DIN 4mm/20°C                                                                           |
|  | Рекомендации по нанесению                               | 2-3 слоя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Выдержка между слоями                       | 5~8 минут                                                                                      |
|  | 1 слой:                                                 | средний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Выдержка перед сушкой                       | 8~10 минут                                                                                     |
|  | 2 слой:                                                 | полный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Итоговая толщина покрытия                   | 40~80мкм                                                                                       |
|  | 3 слой:                                                 | полный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Повторное нанесение/перекрас                | до 24 часов без шлифовки                                                                       |
|  | Сушка                                                   | От пыли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Полировка                                   | Уровень блеска после сушки, 60°                                                                |
|  | Ускоренная сушка 60°C (Температура панели)              | 5~10 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45 минут                                    | ≥90 °                                                                                          |
|  | Воздушная сушка 23°C (Температура панели)               | 15~20 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3~4 часа                                    |                                                                                                |
|  | Очистка поверхности                                     | Если на поверхности есть грязь, пыль или жир, используйте обезжириватель A828, для удаления загрязнений используйте протирочный материал.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                |
|  | Советы по полировке                                     | <b>Метод оценки:</b> нажмите пальцем на панель, если на панели не осталось отпечатка пальца, панель готова к полировке.<br><b>Устранение дефектов:</b> для удаления соринок, вкраплений, подтеков используйте нож-катер, брусок, абразив P1000-1500<br><b>Дополнительная информация:</b> обращайте внимание на температуру панели, давление, силу и скорость полировки.<br><b>Рекомендованное время полировки:</b> от 1 до 6 часов после высыхания панели                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                |
|  | Правила безопасности: (прочитайте перед использованием) | 1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей.<br>При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу.<br>2. Лакокрасочные материалы могут вступать в реакцию с влагой из окружающего воздуха, после чего становятся непригодными для использования. Плотнo закрывайте тару крышкой сразу после использования. Храните в прохладном месте. Своевременно очищайте окрасочное оборудование до и после использования.<br>3. Инструкции по сушке: Если толщина пленки слишком велика, время высыхания увеличивается. |                                             |                                                                                                |
|  |                                                         | 4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.<br>Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                |
|  | Только для профессионального использования.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                                                                                |



## A867 Матовый лак

2K Матовый лак для ремонта покрытий разного уровня матовости.

|           |                                                                           |                                             |                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Описание  | Непрозрачная жидкость молочного цвета без примесей и инородных вкраплений | Подложки                                    | Базовые покрытия Onwings/Onwaves, 2K лаки, покрытия S серии, отшлифованные абразивом P800-1000 |
| Плотность | 0.98~1.02                                                                 | Следующий процесс                           | /                                                                                              |
| VOC       | ≤630g/L                                                                   | Срок годности в закрытой заводской упаковке | 24 месяца                                                                                      |



|                              |             |                                |             |
|------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| Пропорция смешивания по весу | 3:1:0.6~0.8 | Пропорция смешивания по объему | 3:1:0.6~0.8 |
|------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|

| Уровень блеска(°) 60° угол блеска±5° |                         | 15° | 25° | 35° | 45° | 60° | 75° | 90° |
|--------------------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A850/A852/A853                       | Пропорция<br>смешивания | /   | 10  | 30  | 50  | 70  | 90  | 100 |
| A867                                 |                         | 100 | 90  | 70  | 50  | 30  | 10  | /   |



|                       |          |           |           |
|-----------------------|----------|-----------|-----------|
| Температура нанесения | 5°C~15°C | 15°C~25°C | 25°C~35°C |
| Отвердитель           | A801     | A802      | A803      |
| Разбавитель           | A810     | A811      | A812      |



|                       |                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Настройка краскопульт | С нижним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>С верхним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>(См. рекомендации производителя) |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                             |        |                  |                     |
|-----------------------------|--------|------------------|---------------------|
| Время жизни готовой смеси   | 2 часа | Фильтр           | 180~200Mesh         |
| Срок хранения готовой смеси | 2 часа | Рабочая вязкость | 16-18"/DIN 4mm/20°C |



|                           |                                                |                              |                           |
|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Рекомендации по нанесению | 1 слой глянцевого лака<br>2 слоя матового лака | Выдержка между слоями        | 5~8 минут                 |
| 1 слой:                   | средний (глянцевый лак)                        | Выдержка перед сушкой        | До матовения(15~20 минут) |
| 2 слой:                   | средний (матовый лак)                          | Итоговая толщина покрытия    | 40~80мкм                  |
| 3 слой:                   | полный (матовый лак)                           | Повторное нанесение/перекрас | до 24 часов без шлифовки  |



|                                            |             |                     |                                 |
|--------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|
| Сушка                                      | От пыли     | Монтажная прочность | Уровень блеска после сушки, 60° |
| Ускоренная сушка 60°C (Температура панели) | 5~10 минут  | 35 минут            | /                               |
| Воздушная сушка 23°C (Температура панели)  | 15~20 минут | 3~4 часа            |                                 |



|                     |                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Очистка поверхности | Если на поверхности есть грязь, пыль или жир, используйте обезжириватель A828, для удаления загрязнений используйте протирочный материал. |
| Советы по полировке | Не применимо для данного типа покрытий                                                                                                    |



|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Правила безопасности: (прочитайте перед использованием) | 1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей.<br>При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу.<br>2. Лакокрасочные материалы могут вступать в реакцию с влагой из окружающего воздуха, после чего становятся непригодными для использования. Плотнo закрывайте тару крышкой сразу после использования. Храните в прохладном месте. Своевременно очищайте окрасочное оборудование до и после использования.<br>3. Инструкции по сушке: Если толщина пленки слишком велика, время высыхания увеличивается.<br>Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам. |
|                                                         | Только для профессионального использования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



## A770 Быстрый лак 4:1 Super Curing

Быстроотверждаемый лак 4:1. Высокое наполнение, хороший блеск и повышенная твердость.

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  | Описание                                                | Прозрачная жидкость без примесей, мутности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Подложки                                    | Базовые покрытия Onwings/Onwaves, 2K лаки, покрытия S серии, отшлифованные абразивом P800-1000 |
|                                                                                                                                                                                  | Плотность                                               | 0,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Следующий процесс                           | Полировка в случае необходимости                                                               |
|                                                                                                                                                                                  | VOC                                                     | ≤480g/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Срок годности в закрытой заводской упаковке | 24 месяца                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                 | Пропорция смешивания по весу                            | 4:1:0~0.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Пропорция смешивания по объему              | 4:1:0~0.4                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                | Температура нанесения                                   | 5°C~15°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15°C~25°C                                   | 25°C~35°C                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                | Отвердитель                                             | A707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A707                                        | A707S                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                | Разбавитель                                             | A810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A811                                        | A812                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                | Настройка краскопульт                                   | С нижним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>С верхним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>(См. рекомендации производителя)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                | Время жизни готовой смеси                               | 30 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Фильтр                                      | 180~200Mesh                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                | Срок хранения готовой смеси                             | 30 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Рабочая вязкость                            | 16-18" /DIN 4mm/20°C                                                                           |
|                                                                                                                                                                                | Рекомендации по нанесению                               | 1-2 слоя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Выдержка между слоями                       | 2~3 минуты                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                | 1 слой:                                                 | средний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Выдержка перед сушкой                       | 3~5 минут                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 слой:                                                 | полный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Итоговая толщина покрытия                   | 30~60мкм                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Повторное нанесение/перекрас                | до 8 часов без шлифовки                                                                        |
|                                                                                                                                                                                | Сушка                                                   | От пыли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Полировка                                   | Уровень блеска после сушки 60°                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ускоренная сушка 23°C (Температура панели)              | 2~4 минуты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25~35 минут                                 | ≥90 °                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Воздушная сушка 15°C (Температура панели)               | 5~8 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45~60 минут                                 |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                | Очистка поверхности                                     | Если на поверхности есть грязь, пыль или жир, используйте обезжириватель A828, для удаления загрязнений используйте протирочный материал.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                | Советы по полировке                                     | <b>Метод оценки:</b> нажмите пальцем на панель, если на панели не осталось отпечатка пальца, панель готова к полировке.<br><b>Устранение дефектов:</b> для удаления соринок, вкраплений, подтеков используйте нож-катер, брусок, абразив P1000-1500<br><b>Дополнительная информация:</b> обращайте внимание на температуру панели, давление, силу и скорость полировки.<br><b>Рекомендованное время полировки:</b> от 1 до 6 часов после высыхания панели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                                                                                |
| <br><br> | Правила безопасности: (прочитайте перед использованием) | <p>1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей. При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу.</p> <p>2. Лакокрасочные материалы могут вступать в реакцию с влагой из окружающего воздуха, после чего становятся непригодными для использования. Плотнo закрывайте тару крышкой сразу после использования. Храните в прохладном месте. Своевременно очищайте окрасочное оборудование до и после использования.</p> <p>3. Инструкции по сушке: Если толщина пленки слишком велика, время высыхания увеличивается.</p> <p>4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.</p> <p>Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам.</p> <p><b>Только для профессионального использования.</b></p> |                                             |                                                                                                |



## A846 Грунт "Мокрый по Мокрому"

2К грунт "Мокрый по Мокрому", не требует шлифовки, обладает отличной адгезией и устойчивостью к сколам.



|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Описание                                                   | Вязкая жидкость белого цвета без примесей и инородных включений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Подложки                                    | Заводские катафорезные грунты, эпоксидные грунты, кислотные грунты, 1K грунты по пластику, шпатлевки, старые лакокрасочные покрытия. |
| Плотность                                                  | 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Следующий процесс                           | Базовые покрытия Onwings/Onwaves, 2K покрытия S серии                                                                                |
| VOC                                                        | ≤560g/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Срок годности в закрытой заводской упаковке | 12 месяцев                                                                                                                           |
| Приготовление смешивание                                   | Пропорция смешивания по весу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Пропорция смешивания по объему              | Рабочая вязкость                                                                                                                     |
| Мокрый по Мокрому                                          | 4:1:2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3:1:2                                       | 16-18" /DIN 4mm/20°C                                                                                                                 |
| Температура нанесения                                      | 5°C~15°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15°C~25°C                                   | 25°C~35°C                                                                                                                            |
| Отвердитель                                                | A801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A802                                        | A803                                                                                                                                 |
| Разбавитель                                                | A810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A811                                        | A812                                                                                                                                 |
| Настройка краскопульт                                      | С нижним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>С верхним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>(См. рекомендации производителя)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                                                      |
| Время жизни и хранения после смешивания                    | 40 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Фильтр                                      | 120~150Mesh                                                                                                                          |
| "Мокрый по Мокрому"<br>1 - 1,5 слоя                        | 1 слой: легкий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Итоговая толщина покрытия                   | 15~20мкм                                                                                                                             |
|                                                            | 2 слой: средний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Выдержка                                    | Между слоями не требуется<br>Перед нанесением базовой краски до матования                                                            |
| Сушка                                                      | "Мокрый по Мокрому"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                                      |
| Ускоренная сушка 60°C<br>(Температура панели)              | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                                                                                      |
| Воздушная сушка 23°C<br>(Температура панели)               | 10 минут(до матования)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                                                                                                                      |
| Очистка поверхности                                        | Если на поверхности есть грязь, пыль или жир, используйте обезжириватель A828, для удаления загрязнений используйте протирочный материал.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                                                                                                      |
| Советы по нанесению "мокрым по мокрому"                    | Для нанесения грунта "Мокрый по мокрому" требуется ровная и гладкая основа. Обычно данная технология применяется при окраске новых деталей автомобиля и наносится на оригинальные заводские покрытия, а также при ремонте незначительных повреждений, как царапины и сколы. Превышение рекомендованной толщины грунта в версии "Мокрый по Мокрому" может привести к возникновению дефектов, как "закипание" и снижение адгезии.<br>Для получения более темного оттенка добавьте до 10% тонера M805 в грунт A846 перед добавлением отвердителя и разбавителя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                      |
| Правила безопасности:<br>(прочитайте перед использованием) | 1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей.<br>При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу.<br>2. Лакокрасочные материалы могут вступать в реакцию с влагой из окружающего воздуха, после чего становятся непригодными для использования. Плотнo закрывайте тару крышкой сразу после использования. Храните в прохладном месте. Своевременно очищайте окрасочное оборудование до и после использования.<br>3. Инструкции по сушке: Если толщина пленки слишком велика, время высыхания увеличивается<br>4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.<br><br>Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам. |                                             |                                                                                                                                      |
|                                                            | Только для профессионального использования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                                                                                                                      |



## A8830 Белый/ A8831 Серый/ A8832 Черный грунт-наполнитель

При смешивании белого и черного цветов позволяет получить различные оттенки серого.  
Отличный выбор для экономии базовой краски.

|                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | <div>Описание</div>                                                | <div>Белая, серая, черная вязкая жидкость без примесей и инородных вкраплений</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Подложки</div>                                       | <div>Голый металл Ø ≤ 20 см, заводские катафорезные грунты, эпоксидные грунты, кислотные грунты, 1K грунты по пластику, шпатлевки, старые лакокрасочные покрытия.</div> |
|                                                                                     | <div>Плотность</div>                                               | <div>A8830 (1.76), A8831 (1.75), A8832 (1.56)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Следующий процесс</div>                              | <div>Базовые покрытия Onwings/Onwaves, 2K покрытия S серии</div>                                                                                                        |
|                                                                                     | <div>VOC</div>                                                     | <div>≤560g/L</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Срок годности в закрытой заводской упаковке</div>    | <div>12 месяцев</div>                                                                                                                                                   |
|    | <div>Версия</div>                                                  | <div>Пропорция смешивания по весу</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Пропорция смешивания по объему</div>                 | <div>Рабочая вязкость</div>                                                                                                                                             |
|                                                                                     | <div>Шлифуемый</div>                                               | <div>5:1:1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>3:1:1</div>                                          | <div>18-21" /DIN 4mm/20°C</div>                                                                                                                                         |
|                                                                                     | <div>Мокрый по мокрому</div>                                       | <div>5:1:2</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>3:1:2</div>                                          | <div>16-18" /DIN 4mm/20°C</div>                                                                                                                                         |
|                                                                                     | <div>Весовые пропорции</div>                                       | <div>Цвет</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>A8830</div>                                          | <div>A8832</div>                                                                                                                                                        |
|                                                                                     | <div>Greyscale 1</div>                                             | <div>Белый</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>100</div>                                            | <div>0</div>                                                                                                                                                            |
|                                                                                     | <div>Greyscale 2</div>                                             | <div>Светло-серый</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>85</div>                                             | <div>15</div>                                                                                                                                                           |
|                                                                                     | <div>Greyscale 3</div>                                             | <div>Серый (A8831)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>55</div>                                             | <div>45</div>                                                                                                                                                           |
|                                                                                     | <div>Greyscale 4</div>                                             | <div>Темно-серый</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>20</div>                                             | <div>80</div>                                                                                                                                                           |
|                                                                                     | <div>Greyscale 5</div>                                             | <div>Черный</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>0</div>                                              | <div>100</div>                                                                                                                                                          |
|    | <div>Температура нанесения</div>                                   | <div>5°C–15°C</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>15°C–25°C</div>                                      | <div>25°C–35°C</div>                                                                                                                                                    |
|                                                                                     | <div>Отвердитель</div>                                             | <div>A801/A8809</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>A802/A8809</div>                                     | <div>A803/A8809</div>                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | <div>Разбавитель</div>                                             | <div>A810</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>A811</div>                                           | <div>A812</div>                                                                                                                                                         |
|  | <div>Настройка краскопульт</div>                                   | <div>С нижним бачком: 1.5-1.7mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br/>С верхним бачком: 1.5-1.7mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br/>(См. рекомендации производителя)</div>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                         |
|  | <div>Время жизни готовой смеси</div>                               | <div>1 час</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Фильтр</div>                                         | <div>80–100Mesh</div>                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | <div>Срок хранения готовой смеси</div>                             | <div>1 час</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Рабочая вязкость</div>                               | <div>18-21" /DIN 4mm/20°C</div>                                                                                                                                         |
|  | <div>Рекомендации по нанесению Шлифуемый</div>                     | <div>2-3 слоя</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Выдержка между слоями</div>                          | <div>3–5 минут</div>                                                                                                                                                    |
|  | <div>1 слой:</div>                                                 | <div>легкий</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Выдержка перед сушкой</div>                          | <div>5–8 минут</div>                                                                                                                                                    |
|                                                                                     | <div>2 слой:</div>                                                 | <div>средний</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Итоговая толщина покрытия</div>                      | <div>60–90мкм</div>                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | <div>3 слой:</div>                                                 | <div>полный</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Повторное нанесение/перекрас</div>                   | <div>до 48 часов без шлифовки</div>                                                                                                                                     |
|  | <div>Рекомендации по нанесению "Мокрый по Мокрому"</div>           | <div>2 слоя</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Выдержка между слоями</div>                          | <div>/</div>                                                                                                                                                            |
|  | <div>1 слой:</div>                                                 | <div>легкий</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Выдержка перед нанесением последующих покрытий</div> | <div>10–15 минут (до матовения)</div>                                                                                                                                   |
|                                                                                     | <div>2 слой:</div>                                                 | <div>средний</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Итоговая толщина покрытия</div>                      | <div>15–20мкм</div>                                                                                                                                                     |
|  | <div>Сушка</div>                                                   | <div>От пыли</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Шлифовка</div>                                       | <div>Мокрый по мокрому</div>                                                                                                                                            |
|                                                                                     | <div>Ускоренная сушка 60°C (Температура панели)</div>              | <div>3–5 минут</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>10 минут - A8809<br/>20 минут - A801/802/803</div>   | <div>/</div>                                                                                                                                                            |
|                                                                                     | <div>Воздушная сушка 23°C (Температура панели)</div>               | <div>6 минут</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>30–40 минут</div>                                    | <div>10 минут (до матовения)</div>                                                                                                                                      |
|  | <div>Очистка поверхности</div>                                     | <div>Если на поверхности есть грязь, пыль или жир, используйте обезжириватель A828, для удаления загрязнений используйте протирочный материал.</div>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                     | <div>Примечания</div>                                              | <div>Процесс шлифовки: при машинной шлифовке начните работу с абразива P320, завершите шлифовку абразивом P400-500 для сольвентных базовых покрытий, P500-600 для водорастворимых базовых покрытий, тщательно очистите перед следующим шагом.<br/>При ручной шлифовке используйте абразив P800-1000<br/>Рекомендуется использовать угольную проявку для контроля шлифовки и качества покрытия.</div> |                                                           |                                                                                                                                                                         |
|  | <div>Правила безопасности: (прочитайте перед использованием)</div> | <div>1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей.<br/>При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу.</div>                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                                                         |
|  |                                                                    | <div>2. Лакокрасочные материалы могут вступать в реакцию с влагой из окружающего воздуха, после чего становятся непригодными для использования. Плотнo закрывайте тару крышкой сразу после использования. Храните в прохладном месте. Своевременно очищайте окрасочное оборудование до и после использования.</div>                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                                                         |
|  |                                                                    | <div>3. Инструкции по сушке: Если толщина пленки слишком велика, время высыхания увеличивается</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                         |
|  |                                                                    | <div>4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.<br/>Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам.</div>             |                                                           |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                     |                                                                    | <div>Только для профессионального использования.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                                                                                         |



## A8833 Грунт-наполнитель

2K Грунт-наполнитель; обладает хорошей адгезией и легко шлифуется.

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Описание                                                | Вязкая жидкость серого цвета без примесей и инородных вкраплений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Подложки                                    | Голый металл Ø ≤ 20 см, заводские катафорезные грунты, эпоксидные грунты, кислотные грунты, 1K грунты по пластику, шпатлевки, старые лакокрасочные покрытия. |
| Плотность                                               | 1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Следующий процесс                           | Базовые покрытия Onwings/Onwaves, 2K покрытия S серии                                                                                                        |
| VOC                                                     | ≤560g/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Срок годности в закрытой заводской упаковке | 12 месяцев                                                                                                                                                   |
| Пропорция смешивания по весу                            | 5:1:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Пропорция смешивания по объему              | 3:1:1                                                                                                                                                        |
| Температура нанесения                                   | 5°C–15°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15°C–25°C                                   | 25°C–35°C                                                                                                                                                    |
| Отвердитель                                             | A801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A802                                        | A803                                                                                                                                                         |
| Разбавитель                                             | A810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A811                                        | A812                                                                                                                                                         |
| Настройка краскопульты                                  | С нижним бачком: 1.5-1.7mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>С верхним бачком: 1.5-1.7mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>(См. рекомендации производителя)                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                                                                                              |
| Время жизни готовой смеси                               | 1 час                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Фильтр                                      | 80–100Mesh                                                                                                                                                   |
| Срок хранения готовой смеси                             | 1 час                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Рабочая вязкость                            | 18-21" /DIN 4mm/20°C                                                                                                                                         |
| Рекомендации по нанесению                               | 2-3 слоя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Выдержка между слоями                       | 3~5 минут                                                                                                                                                    |
| 1 слой:                                                 | легкий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Выдержка перед сушкой                       | 5~8 минут                                                                                                                                                    |
| 2 слой:                                                 | средний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Итоговая толщина покрытия                   | 60~90мкм                                                                                                                                                     |
| 3 слой:                                                 | полный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Повторное нанесение                         | до 48 часов без шлифовки                                                                                                                                     |
| Сушка                                                   | От пыли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Шлифовка                                    |                                                                                                                                                              |
| Ускоренная сушка 60°C (Температура панели)              | 5~8 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 минут шлифовать после остывания          |                                                                                                                                                              |
| Воздушная сушка 23°C (Температура панели)               | 5~8 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60~90 минут                                 |                                                                                                                                                              |
| Очистка поверхности                                     | Если на поверхности есть грязь, пыль или жир, используйте обезжириватель A828, для удаления загрязнений используйте протирочный материал.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                              |
| Примечания                                              | <b>Процесс шлифовки:</b> при машинной шлифовке начните работу с абразива P320, завершите шлифовку абразивом P400-500 для сольвентных базовых покрытий, P500-600 для водорастворимых базовых покрытий, тщательно очистите перед следующим шагом. При ручной шлифовке используйте абразив P800-1000<br>Рекомендуется использовать угольную проявку для контроля шлифовки и качества покрытия. |                                             |                                                                                                                                                              |
| Правила безопасности: (прочитайте перед использованием) | 1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей.<br>При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу.                                                                                                     |                                             |                                                                                                                                                              |
|                                                         | 2. Лакокрасочные материалы могут вступать в реакцию с влагой из окружающего воздуха, после чего становятся непригодными для использования. Плотно закрывайте тару крышкой сразу после использования. Храните в прохладном месте. Своевременно очищайте окрасочное оборудование до и после использования.                                                                                    |                                             |                                                                                                                                                              |
|                                                         | 3. Инструкции по сушке: Если толщина пленки слишком велика, время высыхания увеличивается.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                                                              |
|                                                         | 4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.<br>Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам.                |                                             |                                                                                                                                                              |
| Только для профессионального использования.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                              |



## A831 4:1 Грунт-наполнитель

Универсальный 2K грунт-наполнитель, подходит для всех типов ремонтных работ

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Описание                                                | Вязкая жидкость серого цвета без примесей и инородных вкраплений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Подложки                                    | Эпоксидные грунты, кислотные грунты, 1K грунты по пластику, шпатлевки |
| Плотность                                               | 1,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Следующий процесс                           | Базовые покрытия Onwings/Onwaves, 2K покрытия S серии                 |
| VOC                                                     | ≤560g/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Срок годности в закрытой заводской упаковке | 12 месяцев                                                            |
| Пропорция смешивания по весу                            | 4:1:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Пропорция смешивания по объему              | 3:1:1                                                                 |
| Температура нанесения                                   | 5°C~15°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15°C~25°C                                   | 25°C~35°C                                                             |
| Отвердитель                                             | A801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A802                                        | A803                                                                  |
| Разбавитель                                             | A810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A811                                        | A812                                                                  |
| Настройка краскопульты                                  | С нижним бачком: 1.5-1.7mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>С верхним бачком: 1.5-1.7mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>(См. рекомендации производителя)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                       |
| Время жизни готовой смеси                               | 1 час                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Фильтр                                      | 80~100Mesh                                                            |
| Срок хранения готовой смеси                             | 1 час                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Рабочая вязкость                            | 18-21" /DIN 4mm/20°C                                                  |
| Рекомендации по нанесению                               | 2-3 слоя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Выдержка между слоями                       | 3~5 минут                                                             |
| 1 слой:                                                 | легкий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Выдержка перед сушкой                       | 5~8 минут                                                             |
| 2 слой:                                                 | средний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Итоговая толщина покрытия                   | 60~90мкм                                                              |
| 3 слой:                                                 | полный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Повторное нанесение                         | до 48 часов без шлифовки                                              |
| Сушка                                                   | От пыли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Шлифовка                                    |                                                                       |
| Ускоренная сушка 60°C (Температура панели)              | 5~8 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 минут<br>Шлифовка после остывания        |                                                                       |
| Воздушная сушка 23°C (Температура панели)               | 10~15 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3~4 часа                                    |                                                                       |
| Очистка поверхности                                     | Если на поверхности есть грязь, пыль или жир, используйте обезжириватель A828, для удаления загрязнений используйте протирочный материал.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                       |
| Примечания                                              | <p><b>Процесс шлифовки:</b> при машинной шлифовке начните работу с абразива P320, завершите шлифовку абразивом P400-500 для сольвентных базовых покрытий, P500-600 для водорастворимых базовых покрытий, тщательно очистите перед следующим шагом.</p> <p>При ручной шлифовке используйте абразив P800-1000</p> <p>Рекомендуется использовать угольную проявку для контроля шлифовки и качества покрытия.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                                       |
| Правила безопасности: (прочитайте перед использованием) | <p>1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей.</p> <p>При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу.</p> <p>2. Лакокрасочные материалы могут вступать в реакцию с влагой из окружающего воздуха, после чего становятся непригодными для использования. Плотнo закрывайте тару крышкой сразу после использования. Храните в прохладном месте. Своевременно очищайте окрасочное оборудование до и после использования.</p> <p>3. Инструкции по сушке: Если толщина пленки слишком велика, время высыхания увеличивается.</p> <p>4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.</p> <p>Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам.</p> |                                             |                                                                       |
|                                                         | Только для профессионального использования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                       |



## A839 HS High Build грунт-наполнитель

Толстослойный грунт высокой плотности, подойдет для работы на больших участках с глубокими повреждениями

|                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|    | Пропорция смешивания по весу                               | 8:1:0.25~0.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Пропорция смешивания по объему | 5:1:0.25~0.5             |
|    | Температура нанесения                                      | 5°C~15°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15°C~25°C                      | 25°C~35°C                |
|                                                                                     | Отвердитель                                                | A801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A802                           | A803                     |
|                                                                                     | Разбавитель                                                | A810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A811                           | A812                     |
|    | Настройка краскопульты                                     | С нижним бачком: 1.5-1.7mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>С верхним бачком: 1.5-1.7mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>(См. рекомендации производителя)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                          |
|   | Время жизни готовой смеси                                  | 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Фильтр                         | 80~100Mesh               |
|                                                                                     | Срок хранения готовой смеси                                | 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Рабочая вязкость               | 20-24" /DIN 4mm/20°C     |
|  | Рекомендации по нанесению                                  | 2-3 слоя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Выдержка между слоями          | 3~5 минут                |
|  | 1 слой:                                                    | легкий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Выдержка перед сушкой          | 10~15 минут              |
|                                                                                     | 2 слой:                                                    | средний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Итоговая толщина покрытия      | 120~180мкм               |
|                                                                                     | 3 слой:                                                    | полный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Повторное нанесение            | до 48 часов без шлифовки |
|  | Сушка                                                      | От пыли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Шлифовка                       | /                        |
|                                                                                     | Ускоренная сушка 60°C (Температура панели)                 | 10~15 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60~80 минут                    |                          |
|                                                                                     | Воздушная сушка 23°C (Температура панели)                  | 15~25 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4~5 часов                      |                          |
|  | Очистка поверхности                                        | Если на поверхности есть грязь, пыль или жир, используйте обезжириватель A828, для удаления загрязнений используйте протирочный материал.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                          |
|                                                                                     | Примечания                                                 | <b>Процесс шлифовки:</b> при машинной шлифовке начните работу с абразива P320, завершите шлифовку абразивом P400-500 для сольвентных базовых покрытий, P500-600 для водорастворимых базовых покрытий, тщательно очистите перед следующим шагом.<br>При ручной шлифовке используйте абразив P800-1000<br>Рекомендуется использовать угольную проявку для контроля шлифовки и качества покрытия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                          |
|  | Правила безопасности:<br>(прочитайте перед использованием) | 1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей.<br>При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу.<br>2. Лакокрасочные материалы могут вступать в реакцию с влагой из окружающего воздуха, после чего становиться непригодными для использования. Плотнo закрывайте тару крышкой сразу после использования. Храните в прохладном месте. Своевременно очищайте окрасочное оборудование до и после использования.<br>3. Инструкции по сушке: Если толщина пленки слишком велика, время высыхания увеличивается.<br>4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.<br>Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам. |                                |                          |
|  |                                                            | Только для профессионального использования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                          |



## A870 Быстрый грунт-наполнитель

Отличается высокой скоростью полимеризации, подходит для работы в холодных условиях



|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Описание                                                | Вязкая жидкость серого цвета без примесей и инородных вкраплений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Подложки                                    | Заводские катафорезные грунты, эпоксидные грунты, кислотные грунты, 1K грунты по пластику, шпатлевки. |
| Плотность                                               | 1,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Следующий процесс                           | Базовые покрытия Onwings/Onwaves, 2K покрытия S серии                                                 |
| VOC                                                     | ≤560g/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Срок годности в закрытой заводской упаковке | 12 месяцев                                                                                            |
| Пропорция смешивания по весу                            | 5:1:1-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Пропорция смешивания по объёму              | 3:1:1-2                                                                                               |
| Температура нанесения                                   | 5°C~15°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15°C~25°C                                   | 25°C~35°C                                                                                             |
| Отвердитель                                             | A807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                                                                                       |
| Разбавитель                                             | A810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A811                                        | A812                                                                                                  |
| Настройка краскопульты                                  | С нижним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>С верхним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>(См. рекомендации производителя)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                                                       |
| Время жизни готовой смеси                               | 40 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Фильтр                                      | 80~100Mesh                                                                                            |
| Срок хранения готовой смеси                             | 40 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Рабочая вязкость                            | 16-18" /DIN 4mm/20°C                                                                                  |
| Рекомендации по нанесению                               | 1-2 слоя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Выдержка между слоями                       | 2~3 минуты                                                                                            |
| 1 слой:                                                 | легкий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Выдержка перед сушкой                       | 3~5 минут                                                                                             |
| 2 слой:                                                 | средний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Итоговая толщина покрытия                   | 20~30мкм                                                                                              |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Повторное нанесение                         | до 24 часов без шлифовки                                                                              |
| Сушка                                                   | От пыли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Шлифовка                                    |                                                                                                       |
| Ускоренная сушка 60°C (Температура панели)              | 2 минуты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10~15 минут                                 |                                                                                                       |
| Воздушная сушка 23°C (Температура панели)               | 5 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25~35 минут                                 |                                                                                                       |
| Очистка поверхности                                     | Если на поверхности есть грязь, пыль или жир, используйте обезжириватель A828, для удаления загрязнений используйте протирочный материал.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                       |
| Примечания                                              | <b>Процесс шлифовки:</b> при машинной шлифовке начните работу с абразива P320, завершите шлифовку абразивом P400-500 для сольвентных базовых покрытий, P500-600 для водорастворимых базовых покрытий, тщательно очистите перед следующим шагом.<br>При ручной шлифовке используйте абразив P800-1000<br>Рекомендуется использовать угольную проявку для контроля шлифовки и качества покрытия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                       |
| Правила безопасности: (прочитайте перед использованием) | <p>1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей.<br/>При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу.</p> <p>2. Лакокрасочные материалы могут вступать в реакцию с влагой из окружающего воздуха, после чего становиться непригодными для использования. Плотнo закрывайте тару крышкой сразу после использования. Храните в прохладном месте. Своевременно очищайте окрасочное оборудование до и после использования.</p> <p>3. Инструкции по сушке: Если толщина пленки слишком велика, время высыхания увеличивается.</p> <p>4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.</p> <p>Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам.</p> |                                             |                                                                                                       |
|                                                         | Только для профессионального использования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                                                                       |



## A830 1K нитроцеллюлозный грунт

1K грунт - быстрое решение для небольших повреждений.

|                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Описание                                                | Вязкая жидкость серого цвета без примесей и инородных вкраплений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Подложки                                    | Заводские катафорезные грунты, эпоксидные грунты, кислотные грунты, 1K грунты по пластику, шпатлевки. |
|    | Плотность                                               | 1,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Следующий процесс                           | Базовые покрытия Onwings/Onwaves, 2K покрытия S серии                                                 |
|                                                                                     | VOC                                                     | ≤560g/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Срок годности в закрытой заводской упаковке | 12 месяцев                                                                                            |
|                                                                                     | Пропорция смешивания по весу                            | 1:0.6~0.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Пропорция смешивания по объему              | 1:0.4~0.55                                                                                            |
|                                                                                     | Температура нанесения                                   | 5°C~15°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15°C~25°C                                   | 25°C~35°C                                                                                             |
|                                                                                     | Отвердитель                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                       |
|                                                                                     | Разбавитель                                             | A810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A811                                        | A812                                                                                                  |
|    | Настройка краскопульты                                  | С нижним бачком: 1.5-1.7mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>С верхним бачком: 1.5-1.7mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>(См. рекомендации производителя)                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                                       |
|    | Время жизни готовой смеси                               | 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Фильтр                                      | 80~100Mesh                                                                                            |
|                                                                                     | Срок хранения готовой смеси                             | 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Рабочая вязкость                            | 16-18" /DIN 4mm/20°C                                                                                  |
|  | Рекомендации по нанесению                               | 2-3 слоя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Выдержка между слоями                       | 3~5 минут                                                                                             |
|  | 1 слой:                                                 | легкий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Выдержка перед сушкой                       | 5~8 минут                                                                                             |
|                                                                                     | 2 слой:                                                 | средний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Итоговая толщина покрытия                   | 45~60мкм                                                                                              |
|                                                                                     | 3 слой:                                                 | полный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Повторное нанесение                         | до 48 часов без шлифовки                                                                              |
|  | Сушка                                                   | От пыли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Шлифовка                                    |                                                                                                       |
|                                                                                     | Ускоренная сушка 60°C (Температура панели)              | 5~8 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 минут                                    |                                                                                                       |
|                                                                                     | Воздушная сушка 23°C (Температура панели)               | 10~15 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 часа                                      |                                                                                                       |
|  | Очистка поверхности                                     | Если на поверхности есть грязь, пыль или жир, используйте обезжириватель A828, для удаления загрязнений используйте протирочный материал.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                                                                                       |
|                                                                                     | Примечания                                              | <b>Процесс шлифовки:</b> при машинной шлифовке начните работу с абразива P320, завершите шлифовку абразивом P400-500 для сольвентных базовых покрытий, P500-600 для водорастворимых базовых покрытий, тщательно очистите перед следующим шагом. При ручной шлифовке используйте абразив P800-1000<br>Рекомендуется использовать угольную проявку для контроля шлифовки и качества покрытия. |                                             |                                                                                                       |
|  | Правила безопасности: (прочитайте перед использованием) | 1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей.<br>При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу.                                                                                                     |                                             |                                                                                                       |
|  |                                                         | 2. Лакокрасочные материалы могут вступать в реакцию с влагой из окружающего воздуха, после чего становятся непригодными для использования. Плотнo закрывайте тару крышкой сразу после использования. Храните в прохладном месте. Своевременно очищайте окрасочное оборудование до и после использования.                                                                                    |                                             |                                                                                                       |
|  |                                                         | 3. Инструкции по сушке: Если толщина пленки слишком велика, время высыхания увеличивается.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                       |
|                                                                                     |                                                         | 4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                       |
|                                                                                     |                                                         | Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам.                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                                                                                       |
|                                                                                     |                                                         | Только для профессионального использования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                                       |



## A832 Грунт по пластику

1К Грунт по пластику применяется для наружных пластиковых деталей автомобиля.  
Служит для усиления адгезии.



|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Описание                                                | Вязкая жидкость серого цвета без примесей и инородных вкраплений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Подложки                                    | Пластики PP или TPO      |
| Плотность                                               | 0,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Следующий процесс                           | 2K грунты-наполнители    |
| VOC                                                     | ≤580g/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Срок годности в закрытой заводской упаковке | 12 месяцев               |
| Пропорция смешивания по весу                            | Готов к применению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Пропорция смешивания по объему              | Готов к применению       |
| Температура нанесения                                   | 5°C~15°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15°C~25°C                                   | 25°C~35°C                |
| Отвердитель                                             | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | /                                           | /                        |
| Разбавитель                                             | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | /                                           | /                        |
| Настройка краскопульты                                  | С нижним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>С верхним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>(См. рекомендации производителя)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                          |
| Время жизни готовой смеси                               | 4 часа<br>через каждый час тщательно перемешивать                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Фильтр                                      | 120~150Mesh              |
| Срок хранения готовой смеси                             | 4 часа<br>через каждый час тщательно перемешивать                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Рабочая вязкость                            | /                        |
| Рекомендации по нанесению                               | 1-2 слоя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Выдержка между слоями                       | 3~5 минут                |
| 1 слой:                                                 | легкий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Выдержка перед сушкой                       | /                        |
| 2 слой:                                                 | средний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Итоговая толщина покрытия                   | 5~15мкм                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Повторное нанесение/перекрас                | до 24 часов без шлифовки |
| Сушка                                                   | От пыли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Шлифовка                                    |                          |
| Ускоренная сушка 60°C (Температура панели)              | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | /                                           |                          |
| Воздушная сушка 23°C (Температура панели)               | 10~15 минут до следующего процесса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                          |
| Очистка поверхности                                     | Если на поверхности есть грязь, пыль или жир, используйте обезжириватель A828, для удаления загрязнений используйте протирочный материал.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                          |
| Примечания                                              | 1К грунт по пластику предназначен для улучшения адгезии между пластиком и последующими слоями лакокрасочного покрытия. Имеет очень низкую наполняющую способность. Не требует шлифовки. Через 10-15 минут можно наносить последующие покрытия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                          |
| Правила безопасности: (прочитайте перед использованием) | <p>1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей.</p> <p>При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу.</p> <p>2. Лакокрасочные материалы могут вступать в реакцию с влагой из окружающего воздуха, после чего становятся непригодными для использования. Плотнo закрывайте тару крышкой сразу после использования. Храните в прохладном месте. Своевременно очищайте окрасочное оборудование до и после использования.</p> <p>3. Инструкции по сушке: Если толщина пленки слишком велика, время высыхания увеличивается.</p> <p>4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.</p> <p>Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам.</p> |                                             |                          |
|                                                         | Только для профессионального использования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                          |



## A834 серый/A835 белый /A836 прозрачный грунт по пластику

1K Грунт по пластику применяется для наружных пластиковых деталей автомобиля.  
Служит для усиления адгезии

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                          |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Описание                                                   | Вязкая жидкость серая, белая и прозрачная без примесей и инородных вкраплений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Подложки                                    | Пластики PP или TPO      |
| Плотность                                                  | A834(0.98~1.02)<br>A835(1.02), A836 (0.89)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Следующий процесс                           | 2K Грунты наполнители    |
| VOC                                                        | ≤580g/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Срок годности в закрытой заводской упаковке | 12 месяцев               |
| Пропорция смешивания по весу                               | Готов к применению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Пропорция смешивания по объему              | Готов к применению       |
| Температура нанесения                                      | 5°C~15°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15°C~25°C                                   | 25°C~35°C                |
| Отвердитель                                                | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | /                                           | /                        |
| Разбавитель                                                | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | /                                           | /                        |
| Настройка краскопульты                                     | С нижним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>С верхним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>(См. рекомендации производителя)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                          |
| Время жизни готовой смеси                                  | 4 часа<br>через каждый час тщательно перемешивать                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Фильтр                                      | 120~150Mesh              |
| Срок хранения готовой смеси                                | 4 часа<br>через каждый час тщательно перемешивать                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Рабочая вязкость                            | /                        |
| Рекомендации по нанесению                                  | 1-2 слоя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Выдержка между слоями                       | 3~5 минут                |
| 1 слой:                                                    | легкий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Выдержка перед сушкой                       | /                        |
| 2 слой:                                                    | средний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Итоговая толщина покрытия                   | 5~15мкм                  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Повторное нанесение/перекрас                | до 24 часов без шлифовки |
| Сушка                                                      | От пыли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Шлифовка                                    |                          |
| Ускоренная сушка 60°C<br>(Температура панели)              | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | /                                           |                          |
| Воздушная сушка 23°C<br>(Температура панели)               | 10~15 минут до следующего процесса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                          |
| Очистка поверхности                                        | Если на поверхности есть грязь, пыль или жир, используйте обезжириватель A828, для удаления загрязнений используйте протирочный материал.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                          |
| Примечания                                                 | 1K грунт по пластику предназначен для улучшения адгезии между пластиком и последующими слоями лакокрасочного покрытия. Имеет очень низкую наполняющую способность. Не требует шлифовки. Через 10-15 минут можно наносить последующие покрытия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                          |
| Правила безопасности:<br>(прочитайте перед использованием) | <p>1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей. При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу.</p> <p>2. Лакокрасочные материалы могут вступать в реакцию с влагой из окружающего воздуха, после чего становятся непригодными для использования. Плотнo закрывайте тару крышкой сразу после использования. Храните в прохладном месте. Своевременно очищайте окрасочное оборудование до и после использования.</p> <p>3. Инструкции по сушке: Если толщина пленки слишком велика, время высыхания увеличивается.</p> <p>4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.</p> <p>Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам.</p> |                                             |                          |
|                                                            | Только для профессионального использования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                          |



## A844 Эпоксидный грунт 5:1

2К Эпоксидный грунт применяется для антикоррозионной защиты и наносится на голый металл



|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                     |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Описание                                                | Вязкая жидкость серого цвета без примесей и инородных вкраплений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Подложки                                    | Алюминий, сталь, нержавеющая сталь, гальванизированные поверхности. |
| Плотность                                               | 1,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Следующий процесс                           | 2К грунты наполнители, шлифуемые и "мокрый по мокрому", шпатлевки   |
| VOC                                                     | ≤580g/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Срок годности в закрытой заводской упаковке | 12 месяцев                                                          |
| Пропорция смешивания по весу                            | 5:1:1~1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Пропорция смешивания по объему              | 4:1:1~1.5                                                           |
| Температура нанесения                                   | 5°C~15°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15°C~25°C                                   | 25°C~35°C                                                           |
| Отвердитель                                             | A891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A891                                        | A891                                                                |
| Разбавитель                                             | A810/A892                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A811/A892                                   | A812/A892                                                           |
| Настройка краскопульты                                  | С нижним бачком: 1.3-1.6mm Рабочее давление: 1.5 -2.0bar<br>С верхним бачком: 1.3-1.6mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>(См. рекомендации производителя)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                     |
| Время жизни готовой смеси                               | 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Фильтр                                      | 120~150Mesh                                                         |
| Срок хранения готовой смеси                             | 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Рабочая вязкость                            | 18-21" /DIN 4mm/20°C                                                |
| Рекомендации по нанесению                               | 1-2 слоя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Выдержка между слоями                       | 2~3 минуты                                                          |
| 1 слой:                                                 | легкий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Выдержка перед сушкой                       | 3~5 минут                                                           |
| 2 слой:                                                 | средний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Итоговая толщина покрытия                   | 30~60мкм                                                            |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Повторное нанесение/перекрас                | до 72 часов без шлифовки                                            |
| Сушка                                                   | От пыли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Шлифовка                                    |                                                                     |
| Ускоренная сушка 60°C (Температура панели)              | 5~8 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 минут<br>Шлифровка после остывания       |                                                                     |
| Воздушная сушка 23°C (Температура панели)               | 20~30 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 часа                                      |                                                                     |
| Очистка поверхности                                     | Если на поверхности есть грязь, пыль или жир, используйте обезжириватель A828, для удаления загрязнений используйте протирочный материал.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                     |
| Примечания                                              | <p><b>Процесс шлифовки:</b> при машинной шлифовке используйте абразив P180-240 перед нанесением 2К шлифуемых грунтов-наполнителей и абразив P320 перед нанесением грунтов-наполнителей "мокрый по мокрому", тщательно очистите перед следующим шагом.</p> <p>При ручной шлифовке используйте абразивные материалы P400-600</p> <p>Рекомендуется использовать угольную проявку для контроля шлифовки и качества покрытия.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                     |
| Правила безопасности: (прочитайте перед использованием) | <p>1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей.</p> <p>При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу.</p> <p>2. Лакокрасочные материалы могут вступать в реакцию с влагой из окружающего воздуха, после чего становятся непригодными для использования. Плотнo закрывайте тару крышкой сразу после использования. Храните в прохладном месте. Своевременно очищайте окрасочное оборудование до и после использования.</p> <p>3. Инструкции по сушке: Если толщина пленки слишком велика, время высыхания увеличивается.</p> <p>4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.</p> <p>Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам.</p> |                                             |                                                                     |
|                                                         | Только для профессионального использования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                     |



## A8402 Wash Primer - Кислотный грунт

1K кислотный грунт, наносится на голый металл для защиты от коррозии.

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                     |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Описание                                                | Вязкая жидкость серого цвета без примесей и инородных вкраплений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Подложки                                    | Алюминий, сталь, нержавеющая сталь, гальванизированные поверхности. |
| Плотность                                               | 1~1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Следующий процесс                           | 2K грунты наполнители, шлифуемые и "мокрый по мокрому"              |
| VOC                                                     | ≤580g/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Срок годности в закрытой заводской упаковке | 12 месяцев                                                          |
| Пропорция смешивания по весу                            | 1:1~1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Пропорция смешивания по объему              | 1:1~1.2                                                             |
| Температура нанесения                                   | 5°C~15°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15°C~25°C                                   | 25°C~35°C                                                           |
| Разбавитель                                             | A8117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                     |
| Настройка краскопульт                                   | С нижним бачком: 1.1-1.3mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>С верхним бачком: 1.1-1.3mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>(См.рекомендации производителя)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                     |
| Время жизни готовой смеси                               | 3~4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Фильтр                                      | 120~150Mesh                                                         |
| Срок хранения готовой смеси                             | 3~4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Рабочая вязкость                            | 13~15" /DIN 4mm/20°C                                                |
| Рекомендации по нанесению                               | 1-2 слоя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Выдержка между слоями                       | /                                                                   |
| 1 слой:                                                 | легкий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Выдержка перед сушкой                       | /                                                                   |
| 2 слой:                                                 | средний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Итоговая толщина покрытия                   | 5~10мкм                                                             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Повторное нанесение/перекрас                | до 24 часов без шлифовки                                            |
| Сушка                                                   | От пыли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Готовность к следующему процессу            |                                                                     |
| Ускоренная сушка 60°C (Температура панели)              | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3~5 минут                                   |                                                                     |
| Воздушная сушка 23°C (Температура панели)               | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5~10 минут                                  |                                                                     |
| Очистка поверхности                                     | Если на поверхности есть грязь, пыль или жир, используйте обезжириватель A828, для удаления загрязнений используйте протирочный материал.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                     |
| Примечания                                              | Кислотный грунт предназначен только для антикоррозионной защиты и не обладает наполняющей способностью, шлифовка не требуется, через 5-10 минут можно наносить последующие покрытия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                                                     |
| Правила безопасности: (прочитайте перед использованием) | <p>1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей.</p> <p>При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу.</p> <p>2. Лакокрасочные материалы могут вступать в реакцию с влагой из окружающего воздуха, после чего становятся непригодными для использования. Плотнo закрывайте тару крышкой сразу после использования. Храните в прохладном месте. Своевременно очищайте окрасочное оборудование до и после использования.</p> <p>3. Инструкции по сушке: Если толщина пленки слишком велика, время высыхания увеличивается.</p> <p>4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.</p> <p>Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам.</p> <p><b>Только для профессионального использования.</b></p> |                                             |                                                                     |



## A828/A828S - Обезжириватель



|                        |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Описание               | Универсальный обезжириватель для ремонтных работ                                                                                                                                       |
| Назначение             | Для удаления с металлических поверхностей, загрунтованных деталей или старого лакокрасочного покрытия таких загрязнений как масло, силикон, смазка. A828S работает медленнее, чем A828 |
| Пропорция смешивания   | Готов к применению, не требует разведения                                                                                                                                              |
| Руководство по очистке | Распылите обезжириватель на поверхность и аккуратно протрите чистящей тканью.                                                                                                          |
| Инструкции             | 1. Перед следующим этапом убедитесь, что панель полностью высохла.<br>2. Сильно загрязненные поверхности, могут потребовать повторной обработки.                                       |
| Правила безопасности   | Настоятельно рекомендуется использовать соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения, чтобы избежать раздражения органов дыхания, кожи и глаз.                    |
| Размер упаковки        | 1Л/5Л                                                                                                                                                                                  |



## A820 - Средство для очистки пластика

|                                                                                   |                        |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Описание               | Предназначен для очистки и антистатической обработки пластиковых деталей автомобиля                                                                                        |
|  | Назначение             | Удаляет жир, разделитель-смазку от прессформы и другие загрязнения с пластика, снимает статическое напряжение, усиливает адгезию                                           |
|  | Пропорция смешивания   | Готов к применению, не требует разведения                                                                                                                                  |
|  | Руководство по очистке | Распылите средство на пластиковую деталь и аккуратно протрите чистящей тканью.                                                                                             |
|  | Инструкции             | 1. Перед следующим этапом убедитесь, что панель полностью высохла.<br>2. Детали с сильным статическим напряжением или загрязненные, могут потребовать повторной обработки. |
|  | Правила безопасности   | Настоятельно рекомендуется использовать соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения, чтобы избежать раздражения органов дыхания, кожи и глаз.        |
|  | Размер упаковки        | 1Л                                                                                                                                                                         |



## A350 - растворитель для перехода



|                      |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Описание             | Растворитель для перехода между старым и новым лакокрасочным покрытием                                                                                                                         |
| Назначение           | Применяется при локальном ремонте лакокрасочного покрытия автомобилей для образования плавного перехода между старым и новым покрытием и устранения оптической разницы, растворяет края опыла. |
| Пропорция смешивания | Готовый к применению лак : A350 = 2:1 по весу или объему                                                                                                                                       |
| Нанесение            | После завершения окраски ремонтного участка нанесите на зону перехода смесь прозрачного лака и A350, затем нанесите A350 в чистом виде для растворения краев опыла.                            |
| Рекомендации         | Разбавитель для переходов не может использоваться в качестве стандартного разбавителя.                                                                                                         |
| Правила безопасности | Настоятельно рекомендуется использовать соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения, чтобы избежать раздражения органов дыхания, кожи и глаз.                            |
| Размер упаковки      | 1л                                                                                                                                                                                             |



## A825 - добавка пластификатор



|                                                                  |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Описание                                                         | 2K добавка , предназначенная для повышения эластичности лакокрасочного покрытия.                                                                                    |
| Назначение                                                       | Предотвращает растрескивание лакокрасочной пленки и потерю адгезии к пластиковым деталям после значительных перепадов температур                                    |
| Пропорция смешивания перед добавлением отвердителя и разбавителя | 2K Грунты : A825=2:1<br>2K покрытия S серии , 2K лаки: A825=1:20~50% по весу                                                                                        |
| Нанесение                                                        | После добавления пластификатора в основной продукт, руководствуйтесь стандартными рекомендациями по его нанесению                                                   |
| Рекомендации                                                     | 1. После добавления A825 время высыхания увеличится на 20%.<br>2. Температура сушки не должна превышать 60°C во избежании закипания                                 |
| Правила безопасности                                             | Настоятельно рекомендуется использовать соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения, чтобы избежать раздражения органов дыхания, кожи и глаз. |
| Размер упаковки                                                  | 1Л                                                                                                                                                                  |



## A829 - Fish-Eye Eliminator антисиликоновая добавка



|                      |                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Описание             | Предназначена для финишных покрытий Onwings, лаков и 2K тонеров серии S                                                                                                  |
| Назначение           | Применяется для устранения силиконовых кратеров - "рыбий глаз", вызванных загрязнением силиконами и жирами, содержащихся в системе сжатого воздуха или окружающей среде. |
| Пропорция смешивания | Готовый материал : A829 = 1:0.008~0.04 по весу                                                                                                                           |
| Нанесение            | После добавления A829 в основной продукт, при нанесении на деталь первый слой должен быть легким, далее руководствуйтесь рекомендациями по нанесению основного продукта  |
| Рекомендации         | Тщательно перемешайте смесь основного продукта и добавки перед нанесением                                                                                                |
| Правила безопасности | Настоятельно рекомендуется использовать соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения, чтобы избежать раздражения органов дыхания, кожи и глаз.      |
| Размер упаковки      | 1Л                                                                                                                                                                       |



## S777 - Матовая добавка



|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Описание                                                         | Предназначена для финишных покрытий Onwings, лаков и 2K тонеров S серии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Назначение                                                       | Служит для снижения блеска и регулировки степени матовости для достижения нужного эффекта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Пропорция смешивания перед добавлением отвердителя и разбавителя | 2K покрытия S серии , 2K лаки: : S777 1: 0- 65% по весу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Нанесение                                                        | После добавления S777 в основной продукт, руководствуйтесь стандартными рекомендациями по его нанесению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Инструкции                                                       | <p>1. Хорошо перемешайте смесь основного продукта и S777 перед нанесением.</p> <p>Если готовая смесь простояла более 15 минут, необходимо встряхнуть, чтобы смесь снова перемешалась.</p> <p>2. При добавлении в 2K акриловые эмали укрывистость снижается.</p> <p>3. Соблюдайте время выдержки между слоями и перед ускоренной сушкой, чтобы избежать образования пятен и неравномерного блеска.</p> <p>4. Уровень матовости варьируется в зависимости от уровня блеска оригинального 2K покрытия, толщины слоев и скорости сушки.</p> <p>Для получения лучшего результата и более матового покрытия рекомендуется использовать медленный отвердитель и медленный разбавитель, увеличить время выдержки между слоями и не прибегать к ускоренной сушке.</p> |
| Правила безопасности                                             | Настоятельно рекомендуется использовать соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения, чтобы избежать раздражения органов дыхания, кожи и глаз.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Размер упаковки                                                  | 1Л / 3.5Л                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



## A822 - ускоритель сушки



|                      |                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Описание             | Предназначен для финишных покрытий Onwings, лаков и 2K тонеров S серии                                                                                              |
| Назначение           | Увеличивает скорость сушки                                                                                                                                          |
| Пропорция смешивания | 2K финишное покрытие : A822 = 1:0.01~0.1 по весу перед добавлением отвердителя и разбавителя.                                                                       |
| Нанесение            | После добавления ускорителя в основной продукт, руководствуйтесь стандартными рекомендациями по его нанесению                                                       |
| Рекомендации         | Тщательно перемешайте смесь основного продукта и добавки перед нанесением.<br>Превышение рекомендованного количества ускорителя может привести к потере блеска      |
| Правила безопасности | Настоятельно рекомендуется использовать соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения, чтобы избежать раздражения органов дыхания, кожи и глаз. |
| Размер упаковки      | 1Л                                                                                                                                                                  |



## AK27/AK28 Универсальная шпатлевка

Универсальная полиэфирная шпатлевка

|                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|    | Описание                                                   | Вязкая паста светло-желтого цвета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Подложки                                    | Заводские катафорезные грунты, эпоксидные грунты |
|                                                                                     | Плотность                                                  | 1,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Следующий процесс                           | Грунты-наполнители                               |
|                                                                                     | VOC                                                        | <550g/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Срок годности в закрытой заводской упаковке | 12 месяцев                                       |
|    | Пропорция смешивания по весу                               | Шпатлевка:Отвердитель<br>1:0,01~0,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Пропорция смешивания по объему              | /                                                |
|                                                                                     | Температура нанесения                                      | 5°C~15°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15°C~25°C                                   | 25°C~35°C                                        |
|                                                                                     | Отвердитель                                                | 2%~3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2%                                          | 1~2%                                             |
|                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                  |
|                                                                                     | Рекомендации по смешиванию                                 | 1. Если при смешивании добавите >3% или <1% отвердителя, это может повлиять на снижение адгезии и скорость полимеризации;<br>2. Если хотите нанести толстый слой шпатлевки на панель, рекомендуем добавлять меньшее количество отвердителя, но в заданном диапазоне                                                                                                                    |                                             |                                                  |
|    | Время жизни готовой смеси                                  | 3~5 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Термостойкость                              | <100°C                                           |
|                                                                                     | Срок хранения готовой смеси                                | 3~5 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | После отверждения                           |                                                  |
|                                                                                     | 1 слой:                                                    | Нанесите тонким слоем на поврежденный участок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Выдержка между слоями                       | /                                                |
|                                                                                     | 2 слой:                                                    | Нанесите на края поврежденного участка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Выдержка перед сушкой                       | /                                                |
|                                                                                     | 3 слой:                                                    | Повторно нанесите в центр поврежденного участка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Итоговая толщина покрытия                   | по необходимости                                 |
|                                                                                     | 4 слой:                                                    | Нанесите тонкий слой, чтобы покрыть весь ремонтный участок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Повторное нанесение/перекрас                | /                                                |
|  | Сушка                                                      | От пыли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Шлифовка                                    |                                                  |
|                                                                                     | Ускоренная сушка 60°C<br>(Температура панели)              | 2~3 минуты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 минут                                    |                                                  |
|                                                                                     | Воздушная сушка 23°C<br>(Температура панели)               | 5~10 минуты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15~30 минут                                 |                                                  |
|  | Очистка поверхности                                        | Если на поверхности есть грязь, пыль или жир, используйте обезжириватель A828, для удаления загрязнений используйте протирочный материал.                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                  |
|                                                                                     | Примечания                                                 | <b>Абразивы: P80/120/180/240/320</b><br><b>Процесс шлифовки:</b> начните шлифовку с абразива P80-120, завершите абразивом P180-P240 для 2К шлифуемых грунтов-наполнителей, дополнительно отшлифуйте абразивом P320 для грунта "Мокрый по мокрому", тщательно очистите перед следующим шагом.<br>Рекомендуется использовать угольную проявку для контроля шлифовки и качества покрытия. |                                             |                                                  |
|  | Правила безопасности:<br>(прочитайте перед использованием) | 1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей.<br>При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу.                                                                                                |                                             |                                                  |
|  |                                                            | 2. Шпатлевка легко высыхает. После открытия крышки и использования необходимо своевременно ее закрывать и хранить в прохладном месте. Пожалуйста, своевременно чистите инструменты для покраски до и после использования.                                                                                                                                                              |                                             |                                                  |
|  |                                                            | 3. Инструкции по сушке: Если толщина пленки слишком велика, время высыхания увеличивается.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                  |
|                                                                                     |                                                            | 4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.                                                                                                                                                                    |                                             |                                                  |
|                                                                                     |                                                            | Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам.                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                  |
|                                                                                     |                                                            | Только для профессионального использования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                  |



## Доводочная шпатлевка АК58

Доводочная полиэфирная шпатлевка.

|                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
|    | Пропорция смешивания по весу                               | Шпатлевка:Отвердитель<br>1:0,01~0,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Пропорция смешивания по объему | /                |
|    | Температура нанесения                                      | 5°C~15°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15°C~25°C                      | 25°C~35°C        |
|                                                                                     | Отвердитель                                                | 2%~3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2%                             | 1~2%             |
|                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                  |
|                                                                                     | Рекомендации по смешиванию                                 | 1. Если при смешивании добавите >3% или <1% отвердителя, это может повлиять на снижение адгезии и скорость полимеризации;<br>2. Если хотите нанести толстый слой шпатлевки на панель, рекомендуем добавлять меньшее количество отвердителя, но в заданном диапазоне                                                                                                                                                                                                            |                                |                  |
|    | Время жизни готовой смеси                                  | 3~5 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Термостойкость                 | <100°C           |
|                                                                                     | Срок хранения готовой смеси                                | 3~5 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | После отверждения              |                  |
|                                                                                     | 1 слой:                                                    | Нанесите тонким слоем на поврежденный участок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Выдержка между слоями          | /                |
|                                                                                     | 2 слой:                                                    | Нанесите на края поврежденного участка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Выдержка перед сушкой          | /                |
|                                                                                     | 3 слой:                                                    | Повторно нанесите в центр поврежденного участка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Итоговая толщина покрытия      | по необходимости |
|                                                                                     | 4 слой:                                                    | Нанесите тонкий слой, чтобы покрыть весь ремонтный участок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Повторное нанесение/перекрас   | /                |
|  | Сушка                                                      | От пыли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Шлифовка                       | /                |
|                                                                                     | Ускоренная сушка 60°C (Температура панели)                 | 2~3 минуты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 минут                       |                  |
|                                                                                     | Воздушная сушка 23°C (Температура панели)                  | 5~10 минуты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15~30 минут                    |                  |
|  | Очистка поверхности                                        | Если на поверхности есть грязь, пыль или жир, используйте обезжириватель A828, для удаления загрязнений используйте протирочный материал.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                  |
|                                                                                     | Примечания                                                 | <b>Абразивы: P80/120/180/240/320</b><br><b>Процесс шлифовки:</b> начните шлифовку с абразива P80-120, завершите абразивом P180-P240 для 2K шлифуемых грунтов-наполнителей, дополнительно отшлифуйте абразивом P320 для грунта "Мокрый по мокрому", тщательно очистите перед следующим шагом.<br>Рекомендуется использовать угольную проявку для контроля шлифовки и качества покрытия.                                                                                         |                                |                  |
|  | Правила безопасности:<br>(прочитайте перед использованием) | 1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей.<br>При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу.                                                                                                                                                                                        |                                |                  |
|  |                                                            | 2.Шпатлевка легко высыхает. После открытия крышки и использования необходимо своевременно ее закрывать и хранить в прохладном месте. Пожалуйста, своевременно чистите инструменты для покраски до и после использования.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                  |
|  |                                                            | 3. Инструкции по сушке: Если толщина пленки слишком велика, время высыхания увеличивается.<br>4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.<br><br>Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам. |                                |                  |
|                                                                                     |                                                            | Только для профессионального использования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                  |



[Facebook.com/Donglaicoating](https://www.facebook.com/Donglaicoating)



[intesales@onwings.com](mailto:intesales@onwings.com)