



METALLIC ADDITIVE



M002

Metallic Controller

Используется в:

☐ Неэффектные цвета

☒ Эффектные цвета

Флоп-корректор. Используется в эффектных красках. При добавлении в краску меняет положение эффектной частицы, тем самым делая грязнее лицо и светлее углы 45° и 15°, а также визуально увеличивает частицу.

CRYSTAL RESIN



M003

Crystal resin

Transparent Additive

Используется в:

☐

Неэффектные цвета

☒

Эффектные цвета

Прозрачная смола. Добавление слишком большого количества повлияет на цвет , сделает его блеклым. Применяется в трехслойных перламутрах.


Иногда может использоваться в эффектных, двухслойных красках для более ровного расположения частиц алюминия относительно поверхности нанесения (разглаживает).

СОЛИДЫ / НЕМЕТАЛЛИКИ



M013

Transparent White




используется:



Неэффектные
цвета



Эффектные цвета



Свойства:

Face: желтый оттенок.

Floer: синий оттенок.

Белый сапфир, угол 45° слегка желтоватый. Флоп голубой.

СОЛИДЫ / НЕМЕТАЛЛИКИ



M061 Super White – белый высокой концентрации. Применяется в эффектных и неэффектных цветах. Основной белый.

M090 Pure White – белый низкой концентрации. Применяется в эффектных и неэффектных цветах.
Светлый на бок , чистый. Используется в эффектных цветах для регулировки бокового тона.

СОЛИДЫ / НЕМЕТАЛЛИКИ




M161
Maroon



используется:

- ☒ Неэффектные цвета
- ☒ Эффектные цвета



Свойства:

Face: красный яркий темный.

Flop: красный яркий темный.


Каштановый, красный компонент, насыщенный. Используется в эффектных и неэффектных цветах. При добавлении в эффектные цвета дает яркий, насыщенный тон с легким кирпичным оттенком.

СОЛИДЫ / НЕМЕТАЛЛИКИ




M162

Violet Red



используется:

- ☒ Неэффективные цвета
- ☒ Эффективные цвета



Свойства:

Face: красно-фиолетовый.

Flop: красно-синий.


Пурпурно-красный с голубоватым оттенком. Яркий, насыщенный тон.

СОЛИДЫ / НЕМЕТАЛЛИКИ



M103


Permanent Red



используется:

☒ Неэффектные
цвета

☒ Эффектные цвета



Свойства:

Face: красный с синим оттенком.

Flop: красный с синим оттенком.

Красный компонент с пурпурно-розовым оттенком.

СОЛИДЫ / НЕМЕТАЛЛИКИ




M114

Transparent Ruby Red



используется:

- ☒ Неэффективные цвета
- ☒ Эффективные цвета



Свойства:

Face: красный.

Flor: желто-красный.


Яркий-красный тонер с желтоватым оттенком. Похож на 194, но более прозрачный.

СОЛИДЫ / НЕМЕТАЛЛИКИ




M194

Ruby Red



используется:

- ☒ Неэффектные цвета
- ☒ Эффектные цвета



Свойства:

Face: красный с желтым оттенком.

Flop: красно-желтый оттенок.

Яркий красный тонер с коричневым оттенком. В эффектных цветах делает боковой тон светлее и одновременно красновато желтым. Не прозрачный в отличии от M114.

СОЛИДЫ / НЕМЕТАЛЛИКИ




M195

Brown Red



используется:

- ☒ Неэффектные цвета
- ☒ Эффектные цвета



Свойства:

Face: коричнево-красный.

Flop: грязный красный.

Используется во всех неэффектных цветах. Позволяет придать красный оттенок в таких цветах, как бежевый, слоновая кость и коричневый. В чистом виде – кроющий бледный красно-коричневый тонер. В эффектных цветах используется в очень маленьких количествах для придания флопу светло-красного оттенка.

СОЛИДЫ / НЕМЕТАЛЛИКИ




M107

Transparent Gold



используется:

- ☒ Неэффективные цвета
- ☒ Эффективные цвета



Свойства:

Face: коричнево-желтый.

Flop: желтый с зеленым оттенком.


Прозрачный золотистый компонент, рекомендуется для разработки золотистых цветов, имеет желто-красный оттенок.

СОЛИДЫ / НЕМЕТАЛЛИКИ




M108

Transparent Brown



используется:

- ☒ Неэффектные цвета
- ☒ Эффектные цвета



Свойства:

Face: красно-коричневый оттенок.

Flop: красно-коричневый оттенок.


Прозрачно-коричневый компонент, рекомендуется для разработки золотистых цветов, имеет красновато-коричневый оттенок.

СОЛИДЫ / НЕМЕТАЛЛИКИ




M109

Transparent Scarlet



используется:

- ☒ Неэффектные цвета
- ☒ Эффектные цвета



Свойства:

Face: ярко-красный с синим оттенком.

Floor: ярко-красный с синим оттенком.

Прозрачный Алый .

СОЛИДЫ / НЕМЕТАЛЛИКИ




M223
Orange



используется:

- ☒ Неэффектные цвета
- ☒ Эффектные цвета



Свойства:

Face: светлый оранжевый.

Flop: оранжевый.

Оранжевый компонент 0-100% бок светлее, оранжево-желтый оттенок, непрозрачного цвета.

СОЛИДЫ / НЕМЕТАЛЛИКИ




M301
Fancy Yellow



используется:

- ☒ Неэффективные цвета
- ☒ Эффективные цвета



Свойства:

Face: желтый с зеленым оттенком.

Flap: желтый с зеленым оттенком.

Золотисто-желтый компонент, рекомендуется для разработки золотистых цветов, имеет желто-зеленый оттенок.

СОЛИДЫ / НЕМЕТАЛЛИКИ



M322 (Ex.M320)


Medium Yellow (Yellow)



используется:

☒ Неэффектные
цвета

☒ Эффектные цвета



Свойства:

Face: желтый.

Flop: более светлый краснее желтее.

**Рекомендуется для разработки золотистых цветов. M320 Непрозрачный .
При добавлении в эффектные цвета делает флоп более светлым и
красноватым. M322 более темный и красный.**

СОЛИДЫ / НЕМЕТАЛЛИКИ




M393
Yellow Oxide



используется:

- ☒ Неэффектные цвета
- ☒ Эффектные цвета



Свойства:

Face: грязно-желтый.

Flop: желтый с зеленым оттенком.

Желтый насыщенный пигмент с зелено-желтым оттенком, непрозрачный.

СОЛИДЫ / НЕМЕТАЛЛИКИ




M326

Lemon Chrome Yellow Lead Free



используется:

- ☒ Неэффектные цвета
- ☒ Эффектные цвета



Свойства:

Face: лимонно-желтый.

Flop: желто-зеленый.

Полупрозрачный, желто-зеленый компонент. Применяется только в неэффектных цветах. В эффектных цветах используется в малых количествах по мере необходимости. Флоп светлый, желто-зеленый.

СОЛИДЫ / НЕМЕТАЛЛИКИ




M307
Pure Yellow



используется:

- ☒ Неэффектные цвета
- ☒ Эффектные цвета



Свойства:

Face: яркий желтый.

Flop: желтый с зеленым оттенком.

Насыщенный яркий желтый с явно выраженным зеленым оттенком. В основном используется в желтых/зеленых неэффектных цветах. Небольшое количество используется в эффектных цветах только в том случае, если необходимо получить желто-зеленый флоп. В смешении с металликами более светлый угол отражения и более темные лицо и флоп чем у M326.

СОЛИДЫ / НЕМЕТАЛЛИКИ




M365

Transparent gold



используется:

- ☒ Неэффектные цвета
- ☒ Эффектные цвета



Свойства:

Face: желтый с зеленым оттенком.

Flop: желтый с зеленым оттенком.

Рекомендуется для разработки золотистых цветов, имеет желто-зеленый оттенок.

СОЛИДЫ / НЕМЕТАЛЛИКИ



M401
Bronze Green



используется:



Неэффектные
цвета



Эффектные цвета



Свойства:

Face: горчично-зеленый.

Flop: желтый с зеленым оттенком.

Рекомендуется для колеровки золотистых цветов для придания зеленоватого оттенка.

СОЛИДЫ / НЕМЕТАЛЛИКИ



M402

Transparent Emerald



используется:



Неэффектные
цвета



Эффектные цвета



Свойства:

Face: зеленый с желтым оттенком.

Flop: зеленый с желтым оттенком.

**Высоко пигментированный яркий зеленый компонент с желтым оттенком.
Используется в эффектных и неэффектных цветах.**

СОЛИДЫ / НЕМЕТАЛЛИКИ




M403

Transparent Green



используется:

- ☒ Неэффектные цвета
- ☒ Эффектные цвета



Свойства:

Face: зеленый с синим оттенком.

Flop: зеленый с синим оттенком.

Зеленый компонент с синим оттенком. Используется в эффектных и неэффектных цветах.

СОЛИДЫ / НЕМЕТАЛЛИКИ




M501
Brilliant Blue



используется:

- ☒ Неэффективные цвета
- ☒ Эффективные цвета



Свойства:

Face: синий с красным оттенком.

Flop: синий.

Синий компонент. Используется только в эффектных цветах. Помогает достичь ярко выраженного красного оттенка во флопе.

СОЛИДЫ / НЕМЕТАЛЛИКИ



M562

Permanent Blue



используется:

- ☒ Неэффектные цвета
- ☒ Эффектные цвета



Свойства:

Face: синий.

Flop: красный.

Синий компонент для эффектных и неэффектных цветов. Прямо голубой. Флоп красный.

СОЛИДЫ / НЕМЕТАЛЛИКИ



M564

Transparent Blue



используется:

☒ Неэффектные
цвета

☒ Эффектные цвета



Свойства:
Face: синий.

Flop: синий с легким зеленоватым
оттенком.

Чистый прозрачный синий с легким зеленоватым оттенком. Помогает достичь слегка зеленоватый оттенок во флопе.

СОЛИДЫ / НЕМЕТАЛЛИКИ



M565 -566
Reddish Blue



используется:

- ☒ Неэффектные цвета
- ☒ Эффектные цвета



Свойства:
Face: синий с красным оттенком.

Flop: грязный синий с красным оттенком.

Прозрачный синий компонент с ярко выраженным красным оттенком. Используется во всех эффектных и неэффектных цветах. В эффектных цветах позволяет получить грязный флоп с ярко выраженный красным оттенком.

СОЛИДЫ / НЕМЕТАЛЛИКИ




M661
Purple



используется:

- ☒ Неэффектные цвета
- ☒ Эффектные цвета



Свойства:
Face: фиолетовый.


Flop: фиолетовый.

Чистый фиолетовый тонер. Придает синим цветам красноватый оттенок под всеми углами. Флоп темно-красный.

СОЛИДЫ / НЕМЕТАЛЛИКИ



M881
Super Black



используется:

- ☒ Неэффектные цвета
- ☒ Эффектные цвета



Свойства:
Face: чёрный.


Flop: чёрный с синим оттенком.

Чёрный пигмент высокой концентрации

СОЛИДЫ / НЕМЕТАЛЛИКИ




M805
True Black



используется:

- ☒ Неэффективные цвета
- ☒ Эффективные цвета



Свойства:
Face: чёрный.

Flop: чёрный с легким синим оттенком.


**Супер черный . Может использоваться для полного окраса.
Высокой концентрации.**

СОЛИДЫ / НЕМЕТАЛЛИКИ



M806

Black for adjustment




используется:



Неэффектные
цвета



Эффектные цвета



Свойства:

Face: чёрный.


Flap: чёрный с желтым оттенком.

Черный. Для тонирования металлик. Рекомендуется добавлять не более 30%. При смешивании с алюминием поверхность приобретает бледный, голубоватый оттенок

ПЕРЛАМУТРЫ / КСИРАЛЛИКИ




P001
White Pearl



Свойства:

Face: серебристо-белый.

Floor: серебристо-белый.



Среднего размера белый перламутровый компонент. Сбоку с легким бежевым оттенком

ПЕРЛАМУТРЫ / КСИРАЛЛИКИ



P002


Fine White Pearl



Свойства:

Face: серебристо-белый.

Flor: серебристо-белый.



Мелкий белый искрящийся перламутровый компонент. Более светлый под всеми углами чем P001.

ПЕРЛАМУТРЫ / КСИРАЛЛИКИ



P003


Coarse White Pearl



Свойства:

Face: серебристо-белый.

Flop: серебристо-белый.




Светопроницаемый крупный белый искрящийся перламутр. Флоп с легким, желтоватым оттенком.

ПЕРЛАМУТРЫ / КСИРАЛЛИКИ



P005


Super Fine White Pearl



Свойства:

Face: серебристо-белый.

Flor: серебристо-белый.



Самый тонкий белый перламутр в линейке.

ПЕРЛАМУТРЫ / КСИРАЛЛИКИ



P006


Glass Sheet White Pearl



Свойства:

Face: серебристо-белый.

Flor: серебристо-белый.




***Битое стекло* Белый, прозрачный искрящийся пигмент**

ПЕРЛАМУТРЫ / КСИРАЛЛИКИ




P007
Silver Pearl



Свойства:

Face: серебристо-белый.

Flop: серебристо-белый.



Сине-белый блестящий белый перламутр. Флоп темный.

ПЕРЛАМУТРЫ / КСИРАЛЛИКИ



P010


Red Pearl (coarse)



Свойства:

Face: светлый красный.

Flor: желто-красный.




Непрозрачный перламутровый компонент с крупным размером частиц, желтовато - красный.

ПЕРЛАМУТРЫ / КСИРАЛЛИКИ



P011


Red Pearl (Fine)



Свойства:

Face: светлый красный.

Flop: желто-красный.




**Мелкий, непрозрачный перламутр желтовато-красного цвета.
Хорошо укрываемый.**

ПЕРЛАМУТРЫ / КСИРАЛЛИКИ



P012


Pure Red Pearl



Свойства:

Face: прозрачный красный оттенок.

Flop: прозрачный светлый зеленоватый оттенок.



Перламутровый компонент со средним размером частиц. Чистый красный под углом 45°, туманно-белый под углом 90°, бежево зеленоватый под углом 15°.

ПЕРЛАМУТРЫ / КСИРАЛЛИКИ



P013


Brown Pearl



Свойства:

Face: медный.

Flor: медный.



Перламутр медного цвета с крупным размером частиц. Применяется в эффектных красках красно-желтый яркий цвет.

ПЕРЛАМУТРЫ / КСИРАЛЛИКИ



P014


Med. Red Pearl



Свойства:

Face: светлый красный.

Floor: красный.



Чистый , яркий ,красный перламутр с частицами среднего размера.

ПЕРЛАМУТРЫ / КСИРАЛЛИКИ



P020


Yellow Fine Pearl Yellow (Fine)



Свойства:

Face: серебристо-белый.

Flop: светло-серый.



Мелкий желтый перламутр с темным, зеленоватым флопом.

ПЕРЛАМУТРЫ / КСИРАЛЛИКИ



P021


Yellow Pearl (Coarse)



Свойства:

Face: серебристо-желтый.

Flop: серебристый-желтый.



**Желтый перламутр крупный, на отражение золотистый.
Флоп светло-серый.**

ПЕРЛАМУТРЫ / КСИРАЛЛИКИ



P023


Pure Yellow Pearl



Свойства:

Face: желтый-светлый.

Floor: желтый-светлый.



Чистый желтый перламутр , белый под 90°, желтый под 45°, серый под углом 15°.

ПЕРЛАМУТРЫ / КСИРАЛЛИКИ



P030


Pure Green Pearl



Свойства:

Face: зеленый.

Flop: с красноватым оттенком, светлый.



Зеленый перламутровый компонент со средним размером частиц.

ПЕРЛАМУТРЫ / КСИРАЛЛИКИ



P040


Pure Blue Pearl



Свойства:

Face: прозрачный синий.

Flor: прозрачный с желтым оттенком.




Прозрачный синий перламутровый компонент. Размер частиц варьируется от среднего к крупному. Применяется в чистых ярких эффектных цветах.

ПЕРЛАМУТРЫ / КСИРАЛЛИКИ



P041


Purplish blue perl



Свойства:

Face: прозрачный синий.

Flor: прозрачный с желтым оттенком.



**Прозрачный синий перламутровый компонент с желтым оттенком.
Имеет мелкий размер частиц.**

ПЕРЛАМУТРЫ / КСИРАЛЛИКИ



P025


Interference Yellow Pearl



Свойства:

Face: желтый.

Flor: желтый.




Желтый жемчужный компонент, похожий на P023, но более крупный чем P023.

ПЕРЛАМУТРЫ / КСИРАЛЛИКИ



P026


Pure Purple Pearl



Свойства:

Face: прозрачный красно-фиолетовый.

Flor: прозрачный с зеленым оттенком, светлый.




**Пурпурный перламутровый компонент со средним размером частиц.
Применяется в чистых ярких эффектных цветах.**

ПЕРЛАМУТРЫ / КСИРАЛЛИКИ



P008


White Crystal Pearl



Свойства:

Face: серебристо-белый.

Flop: серебристо-белый, искрящийся.




Белый перламутровый компонент (ксираллик). Размер частиц данного компонента варьируется от средних до крупных. Помогает достичь искрящегося эффекта во флопе.

ПЕРЛАМУТРЫ / КСИРАЛЛИКИ



P018


Crystal Red Pearl



Свойства:

Face: светлый красный.

Flop: светлый красный, искрящийся.



Красный перламутровый компонент (ксираллик). Размер частиц данного компонента варьируется от средних до крупных. Помогает достичь искрящегося эффекта во флопе.

ПЕРЛАМУТРЫ / КСИРАЛЛИКИ



P028


Crystal Yellow Pearl



Свойства:

Face: прозрачный желтый.

Flor: прозрачный с голубоватым оттенком, искрящийся.




Желтый ксираллик. Размер частиц данного компонента варьируется от среднего до крупного. Помогает достичь искрящегося эффекта во флопе.

ПЕРЛАМУТРЫ / КСИРАЛЛИКИ



P029


Crystal copper yellow pearl



Свойства:

Face: красный с коричневым оттенком.

Flor: красный с коричневым оттенком, искрящийся.




Непрозрачный медно-красный ксираллик. Помогает достичь искрящегося эффекта во флопе.

ПЕРЛАМУТРЫ / КСИРАЛЛИКИ



P031


Stellar Green Pearl



Свойства:

Face: прозрачный зеленый.

Flop: прозрачный с красноватым оттенком, светлый.



Мелкий зеленый перламутровый компонент. Прямо зеленый. Флоп красный.

ПЕРЛАМУТРЫ / КСИРАЛЛИКИ



P038


Crystal green Pearl



Свойства:

Face: прозрачный зеленый.

Flor: прозрачный зеленый с красным оттенком, искрящийся.



Прозрачный зеленый перламутровый компонент (ксираллик) с крупным размером частиц. Помогает достичь искрящегося эффекта во флопе.

ПЕРЛАМУТРЫ / КСИРАЛЛИКИ



P048


Crystal Blue Pearl



Свойства:

Face: синий.

Flop: искрящийся синий.




Синий ксираллик. Размер частиц варьируется от среднего до крупного. Применяется в чистых, ярких эффектных цветах. Помогает достичь искрящегося эффекта во флопе.

ПЕРЛАМУТРЫ / КСИРАЛЛИКИ




P902
Crystal Fine White Pearl



Свойства:

Face: серебристо-белый.

Flor: серебристо-белый.




Белый. Супер тонкий ксираллик. Может использоваться для создания эффекта *хрома*.

ПЕРЛАМУТРЫ / КСИРАЛЛИКИ



PB13


Red-Green Illusion Pearl Powder



Свойства:

Face: красный.

Flor: зеленый.



Красно зеленый порошок хамелеон


Необходимо разбавлять перед добавлением: PB13-6,8%+A811-10%+M003-83,2%.

ПЕРЛАМУТРЫ / КСИРАЛЛИКИ



PB31


Green-Red Illusion Pearl Powder



Свойства:

Face: зеленый .

Flor: красный.



Зелено красный порошок хамелеон .


Необходимо разбавлять перед добавлением: PB31-6,8%+A811-10%+M003-83,2%.

МЕТАЛЛИКИ



M908


Fine Lenticular Aluminum



Свойства:

Face: серый.

Flop: светлый.




**Очень мелкое серебро. Намного мельче M913, с ярким флопом.
Темное лицо светлый бок.**

МЕТАЛЛИКИ




M913
Fine Silver



Свойства:

Face: серый.

Flop: светлый.





Компонент для эффектных красок с очень мелкой алюминиевой частицей сероватого оттенка. Фейс темнее, серее, и менее яркий, чем у M923, но более светлый флоп.

МЕТАЛЛИКИ



M914


White fine silver



Свойства:

Face: яркий.

Flor: темный, темнее M915





Мелкий алюминий правильной формы, крупнее M915. При добавлении в эффектные краски, дает очень яркий, светлый, чистый эффект под углом 15°, светлее, чем M915 и чистый темный эффект под углами 45° и 110°, темнее, чем M915.

МЕТАЛЛИКИ



M915


Fine shining silver



Свойства:

Face: темный.

Flop: светлый.





Мелкое серебро. Форма частиц – «серебряный доллар». Размер частиц мельче, имеет более темный фейс и более светлый флоп чем у M914.

МЕТАЛЛИКИ



M923


Medium Silver



Свойства:

Face: темный.

Flap: светлый.




Компонент для эффектных красок со средним размером алюминиевой частицы. Лицевая сторона немного темнее, чем у M924, боковые стороны немного светлее, чем у M924. Средний диаметр зерен.

МЕТАЛЛИКИ



M924


White Med.silver



Свойства:

Face: светлый, блестящий.

Flop: тёмный.




Компонент для эффектных красок со средне - мелкой алюминиевой частицей. Фейс более светлый и более блестящий чем M923, но флоп темнее.

МЕТАЛЛИКИ



M925M-925N-926


Med. strong shining silver



Свойства:

Face: светлый и чистый.

Flor: темный и чистый.





Средний алюминий правильной формы. При добавлении в эффектные краски дает очень яркий, светлый, чистый эффект под углом 15° и чистый темный эффект под углами 45° и 110°.

МЕТАЛЛИКИ



M931-M930


Med.shining silver



Свойства:

Face: светлый и чистый.

Flor: темный и чистый.





Средний алюминий правильной формы . При добавлении в эффектные краски дает очень яркий, светлый, чистый эффект.

МЕТАЛЛИКИ



M932


Med.coarse silver



Свойства:

Face: светлый и чистый.

Flop: темный и чистый.





Средний алюминий правильной формы, крупнее, чем M931. При добавлении в эффектные краски дает очень яркий, светлый, чистый эффект под углом 15°, светлее, чем M931 и чистый темный эффект под углами 45° и 110°, темнее, чем M931.

МЕТАЛЛИКИ



M940


Coarse silver



Свойства:

Face: светлый и яркий.

Floor: очень тёмный.




**Алюминиевый компонент со средне - крупным размером частицы.
Применяется в ярких эффектных цветах.**

МЕТАЛЛИКИ



M950


Coarse shining silver



Свойства:

Face: серый.

Floor: немного светлый.



Алюминий правильной формы. Наиболее крупный яркий алюминий в системе.

МЕТАЛЛИКИ



M981
Red Silver



Свойства:

Face: Красный.

Flop: Темно-красный.



Средний алюминий неправильной формы, покрытый оксидом железа, частица имеет ярко выраженный красный цвет под всеми углами.

МЕТАЛЛИКИ



M984
Green Silver



Свойства:

Face: Зеленый.

Flop: Темно-зеленый.




Средний алюминий неправильной формы, высоко насыщенный, частица имеет ярко выраженный зеленый цвет под всеми углами.

МЕТАЛЛИКИ




M985
Blue Silver



Свойства:

Face: Синий.

Flop: Темно-синий.





Алюминий правильной формы. Синий яркий металлик с зеленым оттенком под углом 45°. Под углом 110° имеет легкий красноватый оттенок

МЕТАЛЛИКИ



M988
Yellow Silver



Свойства:

Face: Оранжевый.

Flap: Темно-оранжевый.



Средний алюминий неправильной формы, покрытый оксидом железа, частица имеет ярко выраженный золотисто-желтый цвет под всеми углами.