

GRAVHEL покрытие полиуретановое структурное 430

23

СТРУКТУРНЫЕ
ПОКРЫТИЯ

арт.	цвет	упаковка
48076413		3*3,5 л
48076403	MIX	3*3,7 л
48076405		1*14,7 л
48076513	черный	3*3,5 л


Двухкомпонентное однослойное покрытие структурного вида обладает высокой атмосферной, химической, механической и УФ устойчивостью. Предназначается для защиты строительной и сельскохозяйственной техники, рельсового транспорта, стальных конструкций различного типа, транспортных средств PV и LCV (фургоны, грузовики, автодома), речных и морских судов, а также для промышленной покраски, где требуется высокая механическая, химическая и атмосферная стойкость лакокрасочного покрытия. Для получения специального эффекта можно добавить одну из паст GRAVHEL алюминий (21, 22 или 23) в размере 10 – 20%. Для выразительного эффекта рекомендуем применить пасту GRAVHEL 22 крупный алюминий или GRAVHEL 23 очень крупный алюминий. Рекомендуемое соотношение между биндерами и пастами составляет 85:15. Для лучшей укрывистости рекомендуется соотношение 75:25. Все дальнейшие данные основаны на соотношении 85:15.

Тип:	акрил - изоцианатный
Блеск:	полуглянцевый
Вязкость:	тиксотропная
Плотность основного продукта:	1,471 кг/л (1,000 кг/л черный)
Концентрация сухого вещества:	по объему: 60% (62% черный) по весу: 73% (71% черный)
VOC:	2004/42/IIВ(с)(540)380 (330 черный) VOC готового к использованию (г/л)= макс. 380 (330 черный)
Теоретический расход готовой смеси:	5–7,5 м ² /л

Примеры получаемых поверхностей



GRAVHEL покрытие полиуретановое структурное 430, черный, HVLP 1,7 мм



GRAVHEL покрытие полиуретановое структурное 430, черный, пневматический пистолет для нанесения покрытий 2 мм



GRAVHEL покрытие полиуретановое структурное 430, MIX RAL 5017 и GRAVHEL паста 23, HVLP 1,7 мм



5:1 + 5% GRAVHEL отвердитель 2K однослойных полуретановых биндеров арт. 48074002 (1 л)
GRAVHEL разбавитель 2K полиуретановых однослойных биндеров арт. 48072902 (1 л), 48072904 (5 л)
Смешивание по объему



6:1 + 5% GRAVHEL отвердитель 2K однослойных полуретановых биндеров арт. 48074002 (1 л)
GRAVHEL разбавитель 2K полиуретановых однослойных биндеров арт. 48072902 (1 л), 48072904 (5 л)
Смешивание по весу

Срок жизни / 20°C = 4 часа



тиксотропная



1,5–1,8 мм
2–3 бар (в зависимости от типа распылительного устройства)
2 слоя = 100 мкм



между слоями:
5–10 мин /20°C



сухое к пыли /20°C = 30 мин
сухое на ощупь /20°C = 5 часов
60°C = 30 мин



8–12 мин на коротких волнах

Срок хранения в оригинальной упаковке: 2 года