

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
Морилка	110 WALNUT	грецкий орех	1 кг
	118 BLACK	черный	
	121 YELLOW	желтый	
	124 WHITE	белый	
	125 BURGUNDY	бургундский	
	126 ORANGE	оранжевый	
	127 RED	красный	
	128 BLUE	синий	

Тонирующая морилка для дерева придает древесине необходимый цвет, подчеркивает текстуру древесины. Путем смешивания разных морилок можно добиться разных цветов и оттенков, необходимых для изменения первоначального вида древесины. Наносится в качестве тонирующей пропитки на все виды массива, деревянные поверхности и шпон. Может наноситься как антисептик. Применяется в реставрационных работах.

Тип подложки:

Наносится на все виды деревянных поверхностей непокрытых грунтом: деревянный шпон, массив, фан-лайн.

Нанесение:



Окрашиваемые поверхности должны быть очищены от грязи, пыли, масла или других загрязнений. Поверхность нанесения должна быть сухой и отшлифованной.



Перед использованием материал следует тщательно перемешать и сделать однородным.



Смешивание по объему с растворителем 1:5 до 1:30
Допускается разбавление водой (кроме белой морилки)



Рекомендуемое применение:
дюза: 0,8–1,3 мм (давление см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)
1–2 слоя вдоль волокон древесины
При разведении водой возможно нанесение кистью, втирание, окунание.
После применения излишки морилки удалить сухой ветошью.
Нанесение может выполняться при температуре окружающей среды 20–25°C, но не ниже 5°C



Время высыхания при 20–25°C и относительной влажности 50 ± 2%: от 3 мин.
в зависимости от типа разбавителя



Последующие покрытия:
прозрачные грунты SOGNARE или самогрунтующийся высокопрочный лак 415 SOGNARE

Промышленная безопасность

Из-за наличия легколетучих и легковоспламеняющихся растворителей в продукте следует обеспечить надлежащую вентиляцию в цехах и избегать открытого пламени и высокой температуры. Во время нанесения необходимо использовать рабочую одежду, средства индивидуальной защиты: защитные очки, маски и перчатки. Особенно осторожно следует обращаться с отвердителями, их следует держать дальше от глаз и контакта с кожей, который приведет к раздражению, поэтому следует принять все меры предосторожности. Не очищать растворителем. В случае контакта необходимо промыть большим количеством воды. При проглатывании обратитесь за медицинской помощью. Покраска должна проводиться в проветриваемых помещениях. В производственных помещениях необходимо строго избегать контакта пищевых продуктов и напитков с материалами. Работники, страдающие аллергией на химические вещества, не должны допускаться к использованию данных материалов.

Условия хранения

Продукт необходимо хранить в чистой сухой не вскрытой упаковке вдали от солнечных лучей при температуре от 5 до 30°C и влажности до 50%. Не складировать тару более чем в 2 ряда. Гарантийный срок хранения согласно законодательству Российской Федерации на весь ассортимент ЛКМ составляет 1 год.

При соблюдении температурных условий срок хранения не вскрытых водных материалов, морилок – 3 года.