

## Лак полиуретановый Р47 (2+1) PU TRANSPARAN MAT VARNISH (2+1)

### Описание:

Двухкомпонентный матовый полиуретановый прозрачный лак на основе алкидной смолы.

### Свойства продукта:

- Имеет шелковистый внешний вид.
- Благодаря своей полиуретановой структуре образует физически твердую, ударопрочную эластичную пленку с высокой химической стойкостью к воде, моющим средствам и бытовой химии.

**Рекомендации по применению:** мебель, двери и элементы декора, для внутренних работ.

Артикул	Название	Цвет	Gloss	Единица измерения
P47-25-0000-KK250	Лак полиуретановый Р47 Special 2:1 gloss 25	Прозрачный	25	25 кг
P47-15-0000-KK250	Лак полиуретановый Р47 Transparan 2:1 gloss 15	Прозрачный	15	25 кг
H60-89-0000-BK125	Отвердитель полиуретановый H60-89 Anti-scratch для лаков Р45/47			12,5 кг
RAS510	Растворитель Р-5			10 л

### Технические свойства

Параметры	Единица	Значение
Сухой остаток	%	43–47
Вязкость, 25°С	КУ	55–60
Плотность	г/см <sup>3</sup>	0,97–1,01

	Окрашиваемые поверхности должны быть очищены от грязи, пыли, масла или других загрязнений. Грунт должен быть отшлифован Р240→Р320
	<b>Соотношение смешивания по весу:</b> 100% – Лак полиуретановый Р47 50% – Отвердитель H60-89-0000-BK125 20–30% – Растворитель (% указан от основного продукта)
	Перед использованием материал следует тщательно перемешать и сделать однородным
	<b>Жизнеспособность:</b> 3–5 часов при 20°С
	<b>Рекомендуемое применение:</b> Дюза: 1,6–1,8 мм (давление см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов) 1–2 слоя перекрестного нанесения в зависимости от открыто пористой отделки, или закрыто пористой отделки.  <b>Способ нанесения</b> Пневматическое распыление Безвоздушное распыление Во время нанесения и сушки грунта температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°С Относительная влажность воздуха не выше 75%  <b>Рекомендованный расход при нанесении:</b> 100–120 г/м <sup>2</sup> <b>Теоретическая толщина слоя:</b> 30–40 мкм
	<b>Время ожидания между нанесенными слоями:</b> минимум: 15 мин., максимум: 45 мин. <b>Время высыхания от пыли:</b> 15–20 мин <b>Время высыхания на отлип:</b> 35–40 мин <b>Полная сушка:</b> 24 часа

	<p><b>Гарантийный срок хранения.</b> Продукт необходимо хранить в нераспечатанной упаковке, тара должна быть сухой, чистой и располагаться вдали от солнечных лучей. Не складировать ведра более чем в 2 ряда. Указанные условия хранения в оригинальной упаковке составляют 2 года.</p>
	<p><b>Фразы безопасности</b> Из-за наличия легколетучих и легковоспламеняющихся растворителей в системе, следует обеспечить надлежащую вентиляцию в цехах, избегать открытого пламени и высокой температуры. Во время нанесения необходимо использовать рабочую одежду, защитные очки, маску и перчатки. Компоненты следует держать подальше от глаз и избегать контакта с кожей. В случае контакта промыть большим количеством воды. Не очищать растворителем. При проглатывании обратитесь за медицинской помощью. Нанесение должно производиться в проветриваемых помещениях. В производственных помещениях необходимо строго избегать контакта пищевых продуктов и напитков с материалами. Работники, страдающие аллергией на химические вещества, не должны допускаться к применению этих материалов.</p>