

Эмаль полиуретановая P50-00 Max scratch resistance 2:1 gloss 100 белая PU GLOSSY WHITE PAINT (2+1) MAX SCRATCH RESISTANCE

Описание:

Двухкомпонентная глянцевая полиуретановая эмаль на основе модифицированной алкидной смолы.

Свойства продукта:

- Эмаль с высоким глянцем, сохраняет блеск и очень хорошо выравнивает поверхность.
- Высокая укрывистость.
- Благодаря своей полиуретановой структуре образует физически твердую, ударопрочную пленку с высокой химической стойкостью к воде, моющим средствам и бытовой химии.
- Можно полировать через короткое время, это свойство обеспечивает высокую эффективность и быстрое производство.
- Максимальная стойкость к пожелтению.

Рекомендации по применению: мебель, двери и элементы декора; для внутренних работ.

Артикул	Название	Цвет	Golss	Единица измерения
P50-00-1000-KK250	Эмаль полиуретановая P50 Max scratch resistance 2:1 gloss 100	Белая	100	25 кг
H60-98-0000-BK125	Отвердитель полиуретановый H60-98 для эмали P50 глянцевой			12,5 кг
RAS510	Растворитель P-5			10 л

Технические свойства

Параметры	Единица	Значение
Сухой остаток	%	69–73
Вязкость, 25°C	КУ	70–80
Плотность	г/см ³	1,24–1,28

	Окрашиваемые поверхности должны быть очищены от грязи, пыли, масла или других загрязнений. Грунт должен быть отшлифован P320→P400
	Соотношение смешивания по весу: 100% – Эмаль полиуретановая P50 Max scratch resistance 2:1 gloss 100 50% – Отвердитель H60-98-0000-BK125 20–25% – Растворитель (% указан от основного продукта)
	Перед использованием материал следует тщательно перемешать и сделать однородным
	Жизнеспособность: 3–5 часов при 20°C
	Рекомендуемое применение: Дюза: 1,6–1,8 мм (давление см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов); 1–2 слоя перекрестного нанесения в зависимости от типа подложки. Способ нанесения Пневматическое распыление Безвоздушное распыление Во время нанесения и сушки эмали температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°C Относительная влажность воздуха не выше 75% Рекомендованный расход при нанесении: 150–180 г/м ² Рекомендуемый слой сухой пленки: 30–40 мкм
	Время ожидания между нанесенными слоями: минимум: 20 мин., максимум: 1 час. Время высыхания от пыли: 15–20 мин Время высыхания на отлип: 30–40 мин Полная сушка: 24 часа
	Полировку производить через 12–24 час.

ноябрь 2023 г.

Все технические рекомендации основаны на данных завода изготовителя, подтверждаются испытаниями и получены на основании лабораторных исследований и опыта применения. Данные актуальны на момент выпуска и не являются исчерпывающими. Перед использованием данного продукта следует убедиться в его соответствии возможности решения поставленной задачи.

	Гарантийный срок хранения. Продукт необходимо хранить в нераспечатанной упаковке, тара должна быть сухой, чистой и располагаться вдали от солнечных лучей. Не складировать ведра более чем в 2 ряда. Указанные условия хранения в оригинальной упаковке составляют 2 года.
	Фразы безопасности Из-за наличия легколетучих и легковоспламеняющихся растворителей в системе, следует обеспечить надлежащую вентиляцию в цехах, избегать открытого пламени и высокой температуры. Во время нанесения необходимо использовать рабочую одежду, защитные очки, маску и перчатки. Компоненты следует держать подальше от глаз и избегать контакта с кожей. В случае контакта промыть большим количеством воды. Не очищать растворителем. При проглатывании обратитесь за медицинской помощью. Нанесение должно производиться в проветриваемых помещениях. В производственных помещениях необходимо строго избегать контакта пищевых продуктов и напитков с материалами. Работники, страдающие аллергией на химические вещества, не должны допускаться к применению этих материалов.