

Эмаль полиуретановая P50-10 Max scratch resistance 2:1 gloss 10 белая PU MAT WHITE PAINT (2+1) MAX SCRATCH RESISTANCE

Описание:

Двухкомпонентная матовая эмаль на основе алкидной смолы.

Свойства продукта:

- Высокая укрывистость и очень хорошие выравнивающие свойства.
- Благодаря своей полиуретановой структуре образует физически твердую, ударопрочную пленку с высокой химической стойкостью к воде, моющим средствам и бытовой химии.
- Высокая стойкость к пожелтению.
- Хорошая тиксотропность.

Рекомендации по применению: мебель, двери и элементы декора; для внутренних работ.

Артикул	Название	Цвет	Golss	Единица измерения
P50-10-1000-KK250	Эмаль полиуретановая P50 Max scratch resistance 2:1 gloss 10	Белая	10	25 кг
H60-97-0000-BK125	Отвердитель полиуретановый H60-97 для эмалей P40/46/50 матовых			12,5 кг
RAS510	Растворитель P-5			10 л

Технические свойства

Параметры	Единица	Значение
Сухой остаток	%	72–76
Вязкость, 25°C	КУ	110–120
Плотность	г/см ³	1,27–1,31

	Окрашиваемые поверхности должны быть очищены от грязи, пыли, масла или других загрязнений. Грунт должен быть отшлифован P240→P320
	Соотношение смешивания по весу: 100% – Эмаль полиуретановая P50 Max scratch resistance 2:1 gloss 10 50% – Отвердитель H60-97-0000-BK125 20–30% – Растворитель (% указан от основного продукта)
	Перед использованием материал следует тщательно перемешать и сделать однородным
	Жизнеспособность: 4 часа при 20°C
	Рекомендуемое применение: Дюза: 1,6–1,8 мм (давление см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов) 1–2 слоя перекрестного нанесения. Способ нанесения Пневматическое распыление Безвоздушное распыление Во время нанесения и сушки эмали температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°C Относительная влажность воздуха не выше 75% Рекомендованный расход при нанесении: 100–120 г/м ² Рекомендуемый слой сухой пленки: 30–40 мкм
	Время ожидания между нанесенными слоями: минимум: 15 мин., максимум: 45 мин. Время высыхания от пыли: 15–20 мин Время высыхания на отлип: 45–50 мин Полная сушка: 18–24 часа
	Шлифование перед последующим покрытием производить через 8–12 часов P400

ноябрь 2023 г.

Все технические рекомендации основаны на данных завода изготовителя, подтверждаются испытаниями и получены на основании лабораторных исследований и опыта применения. Данные актуальны на момент выпуска и не являются исчерпывающими. Перед использованием данного продукта следует убедиться в его соответствии возможности решения поставленной задачи.

	Гарантийный срок хранения. Продукт необходимо хранить в нераспечатанной упаковке, тара должна быть сухой, чистой и располагаться вдали от солнечных лучей. Не складировать ведра более чем в 2 ряда. Указанные условия хранения в оригинальной упаковке составляют 2 года.
	Фразы безопасности Из-за наличия легколетучих и легковоспламеняющихся растворителей в системе, следует обеспечить надлежащую вентиляцию в цехах, избегать открытого пламени и высокой температуры. Во время нанесения необходимо использовать рабочую одежду, защитные очки, маску и перчатки. Компоненты следует держать подальше от глаз и избегать контакта с кожей. В случае контакта промыть большим количеством воды. Не очищать растворителем. При проглатывании обратитесь за медицинской помощью. Нанесение должно производиться в проветриваемых помещениях. В производственных помещениях необходимо строго избегать контакта пищевых продуктов и напитков с материалами. Работники, страдающие аллергией на химические вещества, не должны допускаться к применению этих материалов.