AK27/AK28 Универсальная шпатлевка

Универсальная полиэфирная шпатлевка

Описание	Вязкая паста светло-желтого цвета	Подложки	Заводские катафорезные грунты, эпоксидные грунты, кислотный грунт A8402
Плотность	1,96	Следующий процесс	Грунты-наполнители
VOC	<550g/L	Срок годности в закрытой заводской упаковке	12 месяцев

Пропорция смешивания по весу	Шпатлевка:Отвердитель 1:0,01~0,03	Пропорция смешивания по объему	/

Температура нанесения	5°C~15°C	15°C~25°C	25°C~35°C
Отвердитель	2%~3%	2%	1~2%

Рекомендации по смешиванию	1. Если при смешивании добавите >3% или <1% отвердителя, это может повлиять на снижение адгезии и скорость полимеризации; 2. Если хотите нанести толстый слой шпатлевки на панель, рекомендуем добавлять меньшее количество отвердителя, но в заданном диапазоне

Время жизни готовой смеси	3~5 минут	Термостойкость После отверждения	<100°C
Срок хранения готовой смеси	3~5 минут		

1 слой:	Нанесите тонким слоем на поврежденный участок	Выдержка между слоями	/
2 слой:	Нанесите на края поврежденного участка	Выдержка перед сушкой	/
3 слой:	Повторно нанесите в центр поврежденного участка	Итоговая толщина покрытия	по необходимости
4 слой:	Нанесите тонкий слой, чтобы покрыть весь ремонтный участок	Повторное нанесение/перекрас	/

Сушка	От пыли	Шлифовка	
Ускоренная сушка 60℃ (Температура панели)	2~3 минуты	10 минут	
Воздушная сушка 23℃ (Температура панели)	5~10 минуты	15~30 минут	

Очистка поверхности	Если на поверхности есть грязь, пыль или жир, используйте обезжириватель A828, для удаления загрезнений используйте протирочный материал.
Примечания	**Абразивы: P80/120/180/240/320** **Процесс шлифовки:** начните шлифовку с абразива P80-120, завершите абразивом P180-P240 для 2K шлифуемых грунтов-наполнителей, дополнительно отшлифуйте абразивом P320 для грунта "Мокрый по мокрому", тщательно очистите перед следующим шагом. Рекомендуется использовать угольную проявку для контроля шлифовки и качества покрытия.

Правила безопасности: (прочитайте перед использованием)	1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей. При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу. 2.Шпатлевка легко высыхает. После открытия крышки и использования необходимо своевременно ее закрывать и хранить в прохладном месте. Пожалуйста, своевременно чистите инструменты для покраски до и после использования. 3. Инструкции по сушке: Если толщина пленки слишком велика, время высыхания увеличивается. 4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом. Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам.
	Только для профессионального использования.