



A870 Быстрый грунт-наполнитель

Отличается высокой скоростью полимеризации, подходит для работы в холодных условиях

| | | | |
|---|--|---|---|
| Описание | Вязкая жидкость серого цвета без примесей и инородных вкраплений | Подложки | Заводские катафорезные грунты, эпоксидные грунты, кислотные грунты, 1K грунты по пластику, шпатлевки. |
| Плотность | 1,75 | Следующий процесс | Базовые покрытия Onwings/Onwaves, 2K покрытия S серии |
| VOC | ≤560g/L | Срок годности в закрытой заводской упаковке | 12 месяцев |
|  Пропорция смешивания по весу | 5:1:1~2 | Пропорция смешивания по объёму | 3:1:1~2 |
|  Температура нанесения | 5°C~15°C | 15°C~25°C | 25°C~35°C |
| Отвердитель | A807 | | |
| Разбавитель | A810 | A811 | A812 |
|  Настройка краскопульты | С нижним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar С верхним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar (См. рекомендации производителя) | | |
|  Время жизни готовой смеси | 40 минут | Фильтр | 80~100Mesh |
|  Срок хранения готовой смеси | 40 минут | Рабочая вязкость | 16-18" /DIN 4mm/20°C |
|  Рекомендации по нанесению | 1-2 слоя | Выдержка между слоями | 2~3 минуты |
|  1 слой: | легкий | Выдержка перед сушкой | 3~5 минут |
|  2 слой: | средний | Итоговая толщина покрытия | 20~30мкм |
| | | Повторное нанесение | до 24 часов без шлифовки |
|  Сушка | От пыли | Шлифовка | |
| Ускоренная сушка 60°C (Температура панели) | 2 минуты | 10~15 минут | |
| Воздушная сушка 23°C (Температура панели) | 5 минут | 25~35 минут | |
|  Очистка поверхности | Если на поверхности есть грязь, пыль или жир, используйте обезжириватель A828, для удаления загрязнений используйте протирочный материал. | | |
|  Примечания | <p>Процесс шлифовки: при машинной шлифовке начните работу с абразива P320, завершите шлифовку абразивом P400-500 для сольвентных базовых покрытий, P500-600 для водорастворимых базовых покрытий, тщательно очистите перед следующим шагом. При ручной шлифовке используйте абразив P800-1000</p> <p>Рекомендуется использовать угольную проявку для контроля шлифовки и качества покрытия.</p> | | |
|    Правила безопасности: (прочитайте перед использованием) | <p>1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей.</p> <p>При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу.</p> <p>2. Лакокрасочные материалы могут вступать в реакцию с влагой из окружающего воздуха, после чего становятся непригодными для использования. Плотнo закрывайте тару крышкой сразу после использования. Храните в прохладном месте. Своевременно очищайте окрасочное оборудование до и после использования.</p> <p>3. Инструкции по сушке: Если толщина пленки слишком велика, время высыхания увеличивается.</p> <p>4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.</p> <p>Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам.</p> | | |
| | Только для профессионального использования. | | |