

ERCO Изолятор P16-66 прозрачный 3:1

Описание:

Двухкомпонентный изолятор на основе алкидной смолы.

Свойства продукта:

- Отличная заполняющая и укрывистая способность..
- Благодаря хорошим выравнивающим свойствам, обеспечивает гладкую поверхность для последующих покрытий.
- Высокая эластичность и хорошая адгезия для твёрдых поверхностей.
- Может использоваться для заполнения краев и поверхностей панелей МДФ для внутреннего использования.

Рекомендации по применению: мебель, двери и элементы внутренней отделки.

Артикул	Название	цвет	Единица измерения
P16-66-0000-KK250	Изолятор P16-66	прозрачный	25 кг
H61-73-0000-BK830	ERCO Отвердитель H61-73 для изолятора прозрачного		8.3 гл
RAS510	Растворитель P-5		10 л

Технические свойства

Параметры	Единица	Значение
Сухой остаток	%	51–55
Вязкость, 25°C	КУ	95–105
Плотность	г/см ³	1,05–1,09

	Окрашиваемые поверхности должны быть очищены от грязи, пыли, масла или других загрязнений. Поверхность нанесения должна быть сухой и отшлифованной P180
	Соотношение смешивания по весу: 100% – Изолятор P16-66 33% – Отвердитель H61-73 20–30% – Растворитель (% указан от основного продукта)
	Перед использованием материал следует тщательно перемешать и сделать однородным
	Жизнеспособность: 2–3 часа при 20°C
	Рекомендуемое применение: дюза: 1,6–2,2 мм (давление см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов) 1–2 слоя перекрестного нанесения в зависимости от типа подложки с промежуточной шлифовкой P240–>P320 (шлифование после высыхания через 2–3 часа) Способ нанесения Пневматическое распыление Безвоздушное распыление Во время нанесения и сушки грунта температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°C Относительная влажность воздуха не выше 75% Рекомендованный расход при нанесении: 120–150 г/м ² Рекомендуемый слой сухой пленки: 30–40 мкм
	Время ожидания между нанесенными слоями: минимум: 15 мин., максимум: 3 часа Время высыхания от пыли: 10–15 мин Время высыхания на отлип: 25–35 мин Полная сушка: 12–24 час.

	Гарантийный срок хранения. Продукт необходимо хранить в нераспечатанной упаковке, тара должна быть сухой, чистой и располагаться вдали от солнечных лучей. Не складировать ведра более чем в 2 ряда. Указанные условия хранения в оригинальной упаковке составляют 12 мес.
	Фразы безопасности Из-за наличия легколетучих и легковоспламеняющихся растворителей в системе, следует обеспечить надлежащую вентиляцию в цехах, избегать открытого пламени и высокой температуры. Во время нанесения необходимо использовать рабочую одежду, защитные очки, маску и перчатки. Компоненты следует держать подальше от глаз и избегать контакта с кожей. В случае контакта промыть большим количеством воды. Не очищать растворителем. При проглатывании обратитесь за медицинской помощью. Нанесение должно производиться в проветриваемых помещениях. В производственных помещениях необходимо строго избегать контакта пищевых продуктов и напитков с материалами. Работники, страдающие аллергией на химические вещества, не должны допускаться к применению этих материалов.