

База полиуретановая Р85 прозрачная PU TINTING MATT TRANSPARENT BASE

Описание:

Двухкомпонентная база под колеровку на основе алкидных смол прозрачного матового цвета.

Свойства продукта:

- Разработана для приготовления рецептур в сочетании с пигментными пастами.
- Формульная база обеспечивает попадание в цвет с высоким качеством покрытия.
- Прозрачная база используется для приготовления насыщенных цветов.

Рекомендации по применению: мебель, двери и элементы декора; для внутренних работ.

Артикул	Название	Цвет	Golss	Единица измерения
P85-10-0000-KK200	База полиуретановая Р85 гloss 10	Прозрачная	10	20 кг
H60-96-0000-BK100	Отвердитель полиуретановый H60-96 для баз серии Р85			10 кг
RAS510	Растворитель Р-5			10 л

Технические свойства

Параметры	Единица	Значение
Сухой остаток	%	64–68
Вязкость, 25°C	КУ	90–100
Плотность	г/см ³	1,21–1,25

	Окрашиваемые поверхности должны быть очищены от грязи, пыли, масла или других загрязнений. Поверхность должна быть отшлифована Р180
	Соотношение смешивания по весу: 100% – База полиуретановая Р85 50% – H60-96-0000-BK100 20–30% – Растворитель (% указан от основного продукта)
	Перед использованием материал следует тщательно перемешать и сделать однородным
	Жизнеспособность: 4 часа при 20°C
	Рекомендуемое применение: Дюза: 1,6–1,8 мм (давление см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов) 1–2 слоя перекрестного нанесения. Способ нанесения Пневматическое распыление Безвоздушное распыление Во время нанесения и сушки эмали температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°C Относительная влажность воздуха не выше 75% Рекомендованный расход при нанесении: 100–120 г/м ² Рекомендуемый слой сухой пленки: 30–40 мкм
	Время ожидания между нанесенными слоями: минимум: 30 мин., максимум: 4 часа Время высыхания от пыли: 15–20 мин Время высыхания на отлип: 30–40 мин Полная сушка: 22–26 часа
	Гарантийный срок хранения. Продукт необходимо хранить в нераспечатанной упаковке, тара должна быть сухой, чистой и располагаться вдали от солнечных лучей. Не складировать ведра более чем в 2 ряда. Указанные

ноябрь 2023 г.

Все технические рекомендации основаны на данных завода изготовителя, подтверждаются испытаниями и получены на основании лабораторных исследований и опыта применения. Данные актуальны на момент выпуска и не являются исчерпывающими. Перед использованием данного продукта следует убедиться в его соответствии возможности решения поставленной задачи.

	условия хранения в оригинальной упаковке составляют 12 месяцев при температуре 5–40°C.
	Фразы безопасности Из-за наличия легколетучих и легковоспламеняющихся растворителей в системе, следует обеспечить надлежащую вентиляцию в цехах, избегать открытого пламени и высокой температуры. Во время нанесения необходимо использовать рабочую одежду, защитные очки, маску и перчатки. Компоненты следует держать подальше от глаз и избегать контакта с кожей. В случае контакта промыть большим количеством воды. Не очищать растворителем. При проглатывании обратитесь за медицинской помощью. Нанесение должно производиться в проветриваемых помещениях. В производственных помещениях необходимо строго избегать контакта пищевых продуктов и напитков с материалами. Работники, страдающие аллергией на химические вещества, не должны допускаться к применению этих материалов.