

2K HS 2:1 БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК V5 AS



V5 = Идеальный результат в неидеальных условиях **AS = Anti-Scratch = Устойчивый к царапинам**
Бесцветный лак, предназначенный для нанесения на базовые покрытия. Лак отличается коротким временем сушки, отличной механической и химической стойкостью, что обеспечивает длительную защиту. Хороший блеск, не дает усадку. Не требует дополнительного разбавления при смешивании с отвердителем. Прост в нанесении. Не склонен к образованию подтеков. Достойный результат даже в неидеальных условиях работы. Содержит Anti-Scratch добавку, то есть устойчив к микрповреждениям в виде царапин.

УПАКОВКА	Упаковка: 6 x 1,0 л 4 x 5,0 л		Артикул: 40026402 40026404	
СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	Упаковка: 6 x 0,5 л 4 x 2,5 л		Артикул: 47155401 47155403	
	Упаковка: 6 x 0,5 л		Артикул: 47901201	
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.	    			
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет: прозрачный			
	Плотность: 1 г/мл			
		2004/42/II B(e) (840) 540. В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (VOC) для данного вида материалов (категория II B (e)), подготовленных к нанесению, составляет 840 г/л. VOC настоящего материала составляет 540 г/л.		
		2K материалы реагируют с влагой, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работ относительная влажность воздуха не должна превышать 80%		
Финишные покрытия и лаки MOBIHEL содержат добавку UV Filter с защитой от УФ излучения.				
ТИП ПОДЛОЖКИ	MOBIHEL базовое покрытие.			
ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Пропорции смешивания по объему:	18°C 5°C 2 ч MOBIHEL 2K HS бесцветный лак V5 AS 1 ч MOBIHEL отвердитель 7750 23°C 18°C 2 ч MOBIHEL 2K HS бесцветный лак V5 AS 1 ч MOBIHEL отвердитель 7700	

Информация на упаковке товара не может предусматривать всех вариантов приготовления и назначения продукта, поэтому носит обобщенный характер. В работе рекомендуем руководствоваться настоящим пособием. Весовые рекомендации усредненные. Точные данные содержатся в программе по цветоподбору. За дополнительными разъяснениями обращайтесь к технологам компании «РЕФИНИШ АВТОЛАК» по тел.: 8-499-709-05-99 (тех.поддержка)

2K HS 2:1 БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК V5 AS

MOBIHEL®

ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Пропорции смешивания по весу:	 100 г MOBIHEL 2K HS бесцветный лак V5 AS 52 г MOBIHEL отвердитель 7750  100 г MOBIHEL 2K HS бесцветный лак V5 AS 52 г MOBIHEL отвердитель 7700
		Жизнеспособность смеси:	4 часа / 20°C
		Рабочая вязкость:	15 – 17 сек DIN 53211 Φ4 / 20°C
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		Нанесение:	1,2 – 1,3 мм 2 – 2,5 бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)
		Количество слоев:	2 слоя = 50 – 60 мкм
ВРЕМЯ СУШКИ		Межслойный интервал:	5 – 10 мин / 20°C перед сушкой в ОСК: 10 мин / 20°C
		При 20°C:	16 часов
		При 60°C:	30 мин
СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		ИК коротковолновая сушка:	8 – 12 мин расстояние до детали: 70 – 80 см
		Срок хранения:	5 лет
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожаротушения использовать порошок, пену или CO₂. Продукт содержит органические растворители. ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ		