

2K HS 2:1 БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК AS

MOBİNEL®

AS = Anti-Scratch = Устойчивый к царапинам

Высокоглянцевый акриловый бесцветный лак с превосходной механической, химической и атмосферной стойкостью. Содержит добавки, увеличивающие твердость. Устойчив к микрповреждениям в виде царапин. Устойчив к образованию сколов. Легок в нанесении. Обладает очень хорошим розливом. Быстро сохнет. После сушки в ОСК не теряет свой первоначальный блеск. До полной полимеризации (3 – 5 дней) очень хорошо полируется. Используется для ремонта как легкового, так и коммерческого транспорта.

УПАКОВКА	Упаковка:	Артикул:
	6 x 0,5 л	47155201
	6 x 1,0 л	47155202
	4 x 5,0 л	47155204

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	MOBİNEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 8800	
	Упаковка:	Артикул:
	6 x 0,25 л	41947911
	6 x 0,5 л	41947901
	MOBİNEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 1100	
	Упаковка:	Артикул:
	6 x 0,5 л	41672261
	4 x 2,5 л	41672203
	4 x 5,0 л	41672214
	MOBİNEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 1300	
	Упаковка:	Артикул:
	6 x 0,5 л	41672661
	6 x 1,0 л	41672602
	MOBİNEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 1500	
	Упаковка:	Артикул:
	6 x 0,5 л	41672701
	MOBİNEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2100	
	Упаковка:	Артикул:
	12 x 0,5 л	41672151
	4 x 5,0 л	41672114
	MOBİNEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2300	
	Упаковка:	Артикул:
	4 x 5,0 л	41672314
	MOBİNEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2500	
	Упаковка:	Артикул:
	4 x 5,0 л	41672914

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.					
------------------------------------	--	--	--	--	--

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет:	прозрачный
	Плотность:	0,973 г/мл
		2004/42/II B(e) (840) 470. В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (VOC) для данного вида материалов (категория II B (e)), подготовленных к нанесению, составляет 840 г/л. VOC настоящего материала составляет 580 г/л.
		2K материалы реагируют с влагой, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работ относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.
	Финишные покрытия и лаки MOBİNEL содержат добавку UV Filter с защитой от УФ излучения.	
ТИП ПОДЛОЖКИ	MOBİNEL базовое покрытие.	

2K HS 2:1 БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК AS



ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Пропорции смешивания по объему:		2 ч 1 ч 10%	MOBIHEL 2K HS бесцветный лак AS MOBIHEL отвердитель 1500 MOBIHEL разбавитель 2500
				2 ч 1 ч 10%	MOBIHEL 2K HS бесцветный лак AS MOBIHEL отвердитель 1100 / 8800 MOBIHEL разбавитель 2100
				2 ч 1 ч 10%	MOBIHEL 2K HS бесцветный лак AS MOBIHEL отвердитель 1300 MOBIHEL разбавитель 2300
		Пропорции смешивания по весу:		100 г 51 г 14 г	MOBIHEL 2K HS бесцветный лак AS MOBIHEL отвердитель 1500 MOBIHEL разбавитель 2500
				100 г 51 г 14 г	MOBIHEL 2K HS бесцветный лак AS MOBIHEL отвердитель 1100 / 8800 MOBIHEL разбавитель 2100
		Жизнеспособность смеси:		2 часа / 20°C	
		Рабочая вязкость:		16 – 19 сек DIN 53211 Φ4 / 20°C	
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		Нанесение:		1,2 – 1,3 мм 2 – 2, бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)	
		Количество слоев:		2 слоя = 50 – 60 мкм	
		Межслойный интервал:		5 – 10 мин / 20°C перед сушкой в ОСК: 10 – 15 мин / 20°C	
ВРЕМЯ СУШКИ		При 20°C: При 60°C:		16 часов 30 мин	
		ИК коротковолновая сушка:		8 – 12 мин расстояние до детали: 70 – 80 см	
СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		Срок хранения:		5 лет	
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозолей. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожаротушения использовать порошок, пену или CO₂. Продукт содержит органические растворители. ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ				

Информация на упаковке товара не может предусматривать всех вариантов приготовления и назначения продукта, поэтому носит обобщенный характер. В работе рекомендуем руководствоваться настоящим пособием. Весовые рекомендации усредненные. Точные данные содержатся в программе по цветоподбору. За дополнительными разъяснениями обращайтесь к технологам компании «РЕФИНИШ АВТОЛАК» по тел.: 8-499-709-05-99 (тех.поддержка)