

2K HS 2:1 БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК FG AS

MOBİNEL®

FG = Full Gloss = Усиленный блеск AS = Anti-Scratch = Устойчивый к царапинам

Акриловый бесцветный лак обладает повышенным блеском по сравнению с аналогами и превосходной механической, химической и атмосферной стойкостью. Отличается глубиной линзы. За счет специальных добавок дольше сохраняет блеск и стоек к царапинам. Не дает усадки, прост в нанесении и обеспечивает надежную защиту базового покрытия. Очень хороший розлив, не склонен к образованию подтеков.

УПАКОВКА	Упаковка:	Артикул:
	6 x 1,0 л 4 x 5,0 л	47900102 47900104

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	MOBİNEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 8100	
	Упаковка:	Артикул:
	6 x 0,5 л 4 x 2,5 л	47900201 47900203
	MOBİNEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2100	
	Упаковка:	Артикул:
	12 x 0,5 л 4 x 5,0 л	41672151 41672114
	MOBİNEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2500	
	Упаковка:	Артикул:
	4 x 5,0 л	41672914

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.					
--	---	---	---	---	---

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет:	прозрачный
	Плотность:	0,975 г/мл
		2004/42/II В (е) (840) 580. В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (VOC) для данного вида материалов (категория II В (е)), подготовленных к нанесению, составляет 840 г/л. VOC настоящего материала составляет 580 г/л.
		2K материалы реагируют с влагой, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работ относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.
Финишные покрытия и лаки MOBİNEL содержат добавку UV Filter с защитой от УФ излучения.		

ТИП ПОДЛОЖКИ	MOBİNEL базовое покрытие.
--------------	---------------------------

2K HS 2:1 БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК FG AS



ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Пропорции смешивания по объему:	18°C 5°C 2 ч MOBIHEL 2K HS бесцветный лак FG AS 1 ч MOBIHEL отвердитель 8100 10% MOBIHEL разбавитель 2500
		Пропорции смешивания по весу:	18°C 5°C 2 ч MOBIHEL 2K HS бесцветный лак FG AS 1 ч MOBIHEL отвердитель 8100 10% MOBIHEL разбавитель 2100
		Жизнеспособность смеси:	4 часа / 20°C
		Рабочая вязкость:	15 – 17 сек DIN 53211 Φ4 / 20°C
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		Нанесение:	1,2 – 1,3 мм 2 – 2,5 бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)
		Количество слоев:	2 слоя = 50 – 60 мкм
		Межслойный интервал:	5 – 10 мин / 20°C перед сушкой в ОСК: 10 – 15 мин / 20°C
ВРЕМЯ СУШКИ		При 20°C:	16 часов
		При 60°C:	30 мин
		ИК коротковолновая сушка:	8 – 12 мин расстояние до детали: 70 – 80 см
СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		Срок хранения:	5 лет
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожара потушить использовать порошок, пену или CO₂. Продукт содержит органические растворители. ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ		

Информация на упаковке товара не может предусматривать всех вариантов приготовления и назначения продукта, поэтому носит обобщенный характер. В работе рекомендуем руководствоваться настоящим пособием. Весовые рекомендации усредненные. Точные данные содержатся в программе по цветоподбору. За дополнительными разъяснениями обращайтесь к технологам компании «РЕФИНИШ АВТОЛАК» по тел.: 8-499-709-05-99 (тех.поддержка)