

RADEX PLASTIC FLEX – шпатлевка для пластиковых деталей. Благодаря наличию экстра-пластификатора имеет очень высокую эластичность и отличную адгезию к большинству пластиков (кроме полиэтилена и тефлона). Удовлетворительная адгезия к полипропилену позволяет использовать данную шпатлевку на незагрунтованных поверхностях.

ПРЕИМУЩЕСТВА/ОСОБЕННОСТИ:

- Легко наносится
- Шлифуется с применением машинной и ручной шлифовки
- Не забивает абразивный материал

ПРИМЕЧАНИЕ:

Использование слишком большого количества отвердителя может привести к обесцвечиванию базового покрытия. Не наносить при температуре ниже +10°C.

Артикул	Объем	Упаковка
200500	0,5 кг (485 г + 15 г)	1/12 шт

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Темно-серый
Плотность	1,7 г/см³
Содержание летучих органических соединений	VOC 2004/42/IB(b)(250) 90 g/l

ПОДЛОЖКИ: Все пластики, за исключением полиэтилена и тефлона.


ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ:

Полиэфирный пластик: обезжирить, шлифовать P80 – P120, обезжирить.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:

Хорошо перемешать с отвердителем до однородного цвета. Соблюдайте требуемую пропорцию отвердителя. Шпателем в течение 5 мин нанести слой шпатлевки не более 3 мм.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: ПИКТОГРАММЫ

	ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ: Шпатлевка: 100% Отвердитель: 2%
	ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ: 4 – 8 мин при температуре +20°C
	ВРЕМЯ СУШКИ: 30 – 30 мин при температуре +20°C 10 мин при температуре +60°C
	ШЛИФОВАНИЕ: Грубый абразив P80 – P120. Мелкий абразив P220 – P240 (при промежуточном шлифовании соблюдать «шаг сто»)



ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ/ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА:
Все грунты-наполнители

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Используйте растворитель.

СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Шпатлевка: 1 год при температуре +20°C.

Хранить в сухом прохладном месте вдали от источников огня и тепла. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Не вдыхать. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза. Использовать средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и кожи. В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

Избегать попадания в окружающую среду. Обратиться за специальными инструкциями к паспорту безопасности.