

2K АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ MIX

MOBIHEL®

Высокоглянцевая двухкомпонентная акриловая эмаль, стойкая к агрессивной среде. Покрытие обладает высокой атмосферной и механической стойкостью. Отличается коротким временем сушки. Применяется для финишной окраски как легкового, так и коммерческого транспорта, а также других деталей и изделий из металла. Входит в программу MOBILHEL MIXING SYSTEM. Желаемый цвет возможно получить с помощью программы цветоподбора или путем поиска в колорбоксе MOBILHEL Expert. Выбранный цвет быстро и точно изготавливается с помощью программного обеспечения и весов, подключенных к компьютеру. Поддерживается работа со спектрофотометром и программой учета, хранения и списания лакокрасочных материалов.

УПАКОВКА	Упаковка: 6 x 0,5 л 6 x 1,0 л 3 x 3,5 л	Описание компонентов системы в таблице плотностей на стр. 84 – 85
-----------------	---	--

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	МОВІНІЛ 2К ОТВЕРДИТЕЛЬ 9900					
	Упаковка:	Артикул:				
	6 x 0,375 л	41947801				
	4 x 5,0 л	41947804				
	МОВІНІЛ 2К ОТВЕРДИТЕЛЬ 1100		МОВІНІЛ 2К ОТВЕРДИТЕЛЬ 1300		МОВІНІЛ 2К ОТВЕРДИТЕЛЬ 1500	
	Упаковка:	Артикул:	Упаковка:	Артикул:	Упаковка:	Артикул:
	6 x 0,5 л	41672261	6 x 0,5 л	41672661	6 x 0,5 л	41672701
	6 x 1,0 л	41672222	6 x 1,0 л	41672602	4 x 5,0 л	41672714
	4 x 2,5 л	41672203				
	4 x 5,0 л	41672214				
	МОВІНІЛ РАЗБАВИТЕЛЬ 2100		МОВІНІЛ РАЗБАВИТЕЛЬ 2300		МОВІНІЛ РАЗБАВИТЕЛЬ 2500	
	Упаковка:	Артикул:	Упаковка:	Артикул:	Упаковка:	Артикул:
	12 x 0,5 л	41672151	4 x 5,0 л	41672314	4 x 5,0 л	41672914
	4 x 5,0 л	41672114				

ИСПОЛЬЗУЙТЕ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ
С.И.З.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет:	Колорбокс MOBIHEL Expert Программа по цветоподбору MOBIHEL Colour Navigator Программа по цветоподбору RASA ColorMaster Спектрофотометр COLOUR WIZARD
	Плотность:	см. таблицу плотностей на стр. 84 – 85.
	Финишные покрытия и лаки MOBIHEL содержат добавку UV Filter с защитой от УФ излучения.	
		2K материалы реагируют с влагой, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работ относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.

2K АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ MIX



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			Публикации для колориста		Скачать пособие по колористике MOBIHEL		Скачать программу MOBIHEL Colour Navigator		О программе RASA ColorMaster				
ТИП ПОДЛОЖКИ	Любой MOBIHEL 2K грунт-наполнитель, MOBIHEL 1K грунт-наполнитель QDry либо MOBIHEL 1K праймер low VOC в случае локального ремонта.												
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Перед нанесением поверхность тщательно отшлифовать и очистить MOBIHEL Антисиликоно- вым чистящим средством.												
ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Колерование приготовьте цвет по рецепту. • 30 акриловых UNI пигментов Компоненты нуждаются в тщательном перемешивании на установке для смешивания эмалей.											
		Пропорции смешивания по объему:			2 ч	MOBIHEL 2K акриловая эмаль MIX							
					1 ч	MOBIHEL отвердитель 1500							
					ок.10%	MOBIHEL разбавитель 2500							
					2 ч	MOBIHEL 2K акриловая эмаль MIX							
					1 ч	MOBIHEL отвердитель 1100 / 9900							
					ок.10%	MOBIHEL разбавитель 2100							
					2 ч	MOBIHEL 2K акриловая эмаль MIX							
					1 ч	MOBIHEL отвердитель 1300							
					ок.10%	MOBIHEL разбавитель 2300							
	Пропорции смешивания по весу:			100 г	MOBIHEL 2K акриловая эмаль MIX								
				48 г	MOBIHEL отвердитель 1500								
				13 г	MOBIHEL разбавитель 2500								
					100 г	MOBIHEL 2K акриловая эмаль MIX							
					48 г	MOBIHEL отвердитель 1100 / 9900							
					13 г	MOBIHEL разбавитель 2100							
					100 г	MOBIHEL 2K акриловая эмаль MIX							
					48 г	MOBIHEL отвердитель 1300							
					13 г	MOBIHEL разбавитель 2300							
	Жизнеспособность смеси: 2 часа / 20°C												

Информация на упаковке товара не может предусматривать всех вариантов приготовления и назначения продукта, поэтому носит обобщенный характер. В работе рекомендуем руководствоваться настоящим пособием. Весовые рекомендации усредненные. Точные данные содержатся в программе по цветоподбору. За дополнительными разъяснениями обращайтесь к технологам компании «РЕФИНИШ АВТОЛАК» по тел.: 8-499-709-05-99 (тех.поддержка)

2К АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ MIX

MOBİNEL®

ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Рабочая вязкость:	18 – 20 сек DIN 53211 Φ4 / 20°C
		Проверка цветового соответствия:	рекомендуется провести пробное нанесение на тест-пластину для достижения цветового соответствия
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		Нанесение:	1,3 – 1,4 мм 2 – 4 бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)
		Количество слоев:	2 – 3 слоя = 50 – 60 мкм
		Межслойный интервал:	10 – 15 мин / 20°C перед сушкой в ОСК: 10 мин / 20°C
ВРЕМЯ СУШКИ		При 20°C: При 60°C:	16 часов 30 мин
		ИК коротковолновая сушка:	8 – 12 мин расстояние до детали: 70 – 80 см
СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		Срок хранения:	4 года
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожаротушения использовать порошок, пену или CO₂. Продукт содержит органические растворители. ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ		

Количество слоев зависит от выбора цвета подложки грунта-наполнителя.



Актуальный ассортимент
MOBİNEL 2К акриловой эмали MIX

Информация на упаковке товара не может предусматривать всех вариантов приготовления и назначения продукта, поэтому носит обобщенный характер. В работе рекомендуем руководствоваться настоящим пособием. Весовые рекомендации усредненные. Точные данные содержатся в программе по цветоподбору. За дополнительными разъяснениями обращайтесь к технологам компании «РЕФИНИШ АВТОЛАК» по тел.: 8-499-709-05-99 (тех.поддержка)

ТАБЛИЦА ПЛОТНОСТЕЙ АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ MIX

MIX	арт.	описание	объем	плотность
MIX 101	41670103	Белый.	3,5 л	1,215 г/мл
MIX 102	41670203	Светло-оранжевый с выразительным красным оттенком. Высокая укрывистость.	3,5 л	1,200 г/мл
MIX 103	41670303	Чистый синий с красным оттенком.	3,5 л	0,997 г/мл
MIX 104	41670412	Чистый сине-фиолетовый с красным оттенком.	1 л	0,989 г/мл
MIX 105	41670503	Красный с синим оттенком.	3,5 л	0,995 г/мл
MIX 107	41670712	Чистый прозрачный зеленый с желтым оттенком.	1 л	1,016 г/мл
MIX 108	41670812	Грязный желтый.	1 л	1,067 г/мл
MIX 109	41670903	Светлый чистый желтый с зеленым оттенком. Высокая укрывистость.	3,5 л	1,225 г/мл
MIX 110	41671012	Прозрачный зеленый с синим оттенком.	1 л	1,003 г/мл
MIX 111	41671112	Чистый прозрачный синий с зеленым оттенком.	1 л	0,995 г/мл
MIX 112	41671212	Грязный красно-коричневый. Высокая укрывистость.	1 л	1,053 г/мл
MIX 113	41671303	Глубокий черный с желтым оттенком.	3,5 л	0,991 г/мл
MIX 114	41671403	Чистый красный с оранжевым оттенком.	3,5 л	0,995 г/мл

ТАБЛИЦА ПЛОТНОСТЕЙ АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ MIX

MOBILHEL®

MIX	арт.	описание	объем	плотность
MIX 115	41671503	Темно-красный с синим оттенком. Более грязный и более синий, чем MIX105.	3,5 л	0,996 г/мл
MIX 116	41671603	Черный с синим оттенком.	3,5 л	0,988 г/мл
MIX 117	41671712	Чистый желтый с зеленым оттенком. Низкая укрывистость.	1 л	1,003 г/мл
MIX 118	47890103	Высокоукрывистый белый.	3,5 л	1,445 г/мл
MIX 119	47890203	Светлый чистый красный с оранжевым оттенком и улучшенной укрывистостью.	3,5 л	1,004 г/мл
MIX 120	47890302	Слабоконцентрированный фиолетовый. Для тонирования белых и пастельных цветов.	1 л	0,987 г/мл
MIX 121	47890402	Слабоконцентрированный зеленый с синим оттенком. Для тонирования белых и пастельных цветов.	1 л	0,989 г/мл
MIX 122	47890502	Слабоконцентрированный синий. Для тонирования белых и пастельных цветов.	1 л	0,990 г/мл
MIX 123	47890602	Слабоконцентрированный грязный красно-коричневый. Для тонирования белых и пастельных цветов.	1 л	0,992 г/мл
MIX 124	47890702	Слабоконцентрированный желтый. Для тонирования белых и пастельных цветов.	1 л	0,990 г/мл
MIX 125	47890802	Слабоконцентрированный черный. Для тонирования белых и пастельных цветов.	1 л	0,987 г/мл
MIX 126	47890902	Чистый желтый с выразительным зеленым оттенком. Укрывистость выше, чем у MIX117.	1 л	1,167 г/мл
MIX 127	47891002	Светло-оранжевый с красным оттенком. Без содержания свинца.	1 л	1,000 г/мл
MIX 128	47891102	Темный красный с желтым оттенком для темно-красных и коричневых цветов.	1 л	0,997 г/мл
MIX 129	47891202	Прозрачный синий с красным оттенком.	1 л	0,978 г/мл
MIX 130	47892602	Чистый желтый с красным оттенком. Без содержания свинца.	1 л	0,990 г/мл
MIX 131	47892703	Глубоко-черный с синим оттенком.	3,5 л	0,995 г/мл