

RADEX POLYESTER SPRAY FILLER – распыляемая шпатлевка. Образует идеальное гладкое покрытие даже при нанесении на большую поверхность. Подходит для ручного или машинного шлифования абразивами мелких градаций. Может использоваться как в качестве наполняющей шпатлевки, так и финишной.

ПРЕИМУЩЕСТВА/ОСОБЕННОСТИ:

- Наносится пневматическим пистолетом
- Не забивает абразивный материал
- Обладает изолирующими свойствами
- Тиксотропна
- Отличная адгезия

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не наносить на кислотоотверждаемые грунты и 1К грунты.
Не наносить при температуре ниже +10°C.

Артикул	Наименование	Объем/Вес	Упаковка
200700	SPRAY FILLER	0,8 л (750 мл + 50 мл)	1/6 шт

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Серый
Плотность	1,6 г/см³
Содержание летучих органических соединений	VOC 2004/42/II(b)(540 g/l) 300 g/l

ПОДЛОЖКИ: Полиэфирный пластик, стальные поверхности, алюминий. Грунты-наполнители, старые лакокрасочные материалы. Полиэфирные шпатлевки. Допускается нанесение на эпоксидный грунт.

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ:

Полиэфирный пластик, стальные поверхности, алюминий: обезжирить, матировать нетканым материалом Softmatt. Обезжирить. Грунты-наполнители, старые лакокрасочные материалы: обезжирить, шлифовать P220 – P280, обезжирить. Эпоксидный грунт: матировать и обезжирить. Наносить шпатлевку не менее чем через 4 часа после эпоксидного грунта. Полиэфирные шпатлевки: шлифовать P240. Обезжирить.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:

Хорошо перемешать с отвердителем до однородного цвета. Наносится только методом напыления.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: ПИКТОГРАММЫ

	ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ: ПО ОБЪЕМУ: 100 мл Шпатлёвка 6 – 7 мл Отвердитель ПО ВЕСУ: 100 г Шпатлёвка 3,5 – 4,5 г Отвердитель
	ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ: 20 – 30 мин при температуре +20°C
	НАНЕСЕНИЕ: Дюза: 2,2 – 3,0 мм Входное давление: см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов 1 – 3 слоя Толщина слоя: ок. 100 мкм (максимум 300 мкм) Теоретический расход: 6 м²/л при толщине пленки 100 мкм



МЕЖСЛОЙНАЯ ВЫДЕРЖКА: 2 – 5 мин

ВРЕМЯ СУШКИ:

90 – 120 мин при температуре +20°C

30 мин при температуре +60°C



ШЛИФОВАНИЕ:

Грубый абразив P180 – P240, Мелкий абразив P240 – P320 (при промежуточном шлифовании соблюдать «шаг сто»)



ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ/ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА:

Все грунты-наполнители

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Используйте растворитель.

СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Шпатлевка: 1 год при температуре +20°C.

Хранить в сухом прохладном месте вдали от источников огня и тепла. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Не вдыхать. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза. Использовать средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и кожи. В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

Избегать попадания в окружающую среду. Обратиться за специальными инструкциями к паспорту безопасности.