

GRAVIHEL алкидный биндер 201

10

БИНДЕРЫ

арт.	степень глянца	упаковка
48070203		3*3,9 л
48070213	глянцевый 004 71–90 %	3*3,5 л
48070206		1*15,8 л

Однокомпонентное быстросохнущее отделочное покрытие используется в качестве защитного покрытия для строительной и сельскохозяйственной техники, рельсовых транспортных средств и в прочей промышленной окраске стальных поверхностей, где требуется короткое время сушки.

Рекомендуемое соотношение между биндером и пастами составляет 85:15.

В случае дополнительных требований к укрывистости доля паст может увеличиваться до соотношения 80:20.

Все дальнейшие данные представлены на основании соотношения 85:15

Подложка:	GRAVIHEL алкидный грунт 20 RAL арт. 48071703 (3,9 л), серый 48092806 (20 л)
Тип:	алкидный
Вязкость:	DIN4/20°C = 145–150 сек
Плотность основного продукта:	1,077 кг/л
Концентрация сухого вещества:	по объему: 26% по весу: 59%
VOC:	VOC готового к использованию (г/л)= макс.570
Теоретический расход готовой смеси:	6–7 м ² /л

* GRAVIHEL ускоритель сушки арт. 48092602 (1 л), 48092604 (5 л) используется для повышения качества покрытия: ускоряет сушку, улучшает твердость покрытия, позволяет ускорить ремонтный процесс и обеспечивает долговечность покрытия.



10–15% GRAVIHEL разбавитель алкидных материалов арт. 48072802 (1 л), 48072804 (5 л) или GRAVIHEL ускоритель сушки* арт. 48092602 (1 л) 48092604 (5 л) 26–28 сек DIN 53211 Ф4 /20°C



1,3 мм
2–3 бар (в зависимости от типа распылительного устройства)
2 слоя = 40–50 мкм



между слоями 5–10 мин / 20°C



сухое к пыли / 20°C = 10 мин
сухое на ощупь / 20°C = 1 час
60°C = 30 мин



8–12 мин на коротких волнах



до 10% GRAVIHEL разбавитель алкидных материалов арт. 48072802 (1 л), 48072804 (5 л) или GRAVIHEL ускоритель сушки* арт. 48092602 (1 л) 48092604 (5 л) 0,23–0,33 мм 120–150 бар



GRAVIHEL алкидный биндер 201 + GRAVIHEL матовая добавка для 1К алкидного биндера арт. 48073402 (1 л) при необходимости



Срок хранения в оригинальной упаковке: 2 года