

GRAVIHEL HS полиуретановый биндер 450

арт.	степень глянца	упаковка
48077703	матовый 001 5-15 %	3*3,7 л
48077713		3*3,5 л
48077706		1*14,9 л
48071103	высокоглянцевый 005 > 91 %	3*3,7 л
48071113		3*3,5 л
48071106		1*14,9 л

Высококачественное отделочное покрытие обладает высокой атмосферной, механической и химической стойкостью, устойчиво к воздействию ультрафиолетовых лучей и отвечает самым жестким условиям эксплуатации (коммерческий транспорт, рельсовые транспортные средства и т.д.)

Рекомендуемое соотношение между биндером и пастами составляет 80:20. В случае дополнительных требований к укрывистости доля паст может увеличиваться до соотношения 75:25.

Все дальнейшие данные представлены на основании соотношения 80:20.

HS - высокий сухой остаток

Подложка:	GRAVIHEL эпоксидный грунт 50 RAL арт. 48071803 (3,9 л), серый арт. 48073903 (3,75 л), арт. 48073906 (20 л)
Тип:	акрил - изоцианатный
Вязкость:	DIN4 /20°C = 45–55 сек
Плотность основного продукта:	0,946–0,997 кг/л
Концентрация сухого вещества с учетом отвердителя:	по объему: 51% по весу: 73%
VOC:	2004/42/IIIB(d)(420)380 VOC готового к использованию (г/л)= макс. 380
Теоретический расход готовой смеси:	10–11 м²/л




450-005 3:1 + 10–15%
450-001 5:1 + 5–10%
GRAVIHEL отвердитель 2K HS полиуретанового биндера арт. 48072402 (1 л), 48072404 (5 л)
GRAVIHEL разбавитель 2K полиуретанового биндера арт. 48072702 (1 л), 48072704 (5 л)
Смешивание по объему
Срок жизни / 20°C = 2 часа



25–27 сек DIN 53211 Ф4 /20°C



1,3 мм
2–3 бар
(в зависимости от типа распылительного устройства)
1,5 слоя = 50–60 мкм (001), 80–90 мкм (005)



между слоями 10 мин / 20°C



сухое к пыли / 20°C = 20 мин
сухое на ощупь / 20°C = 5 часов
60°C = 30 мин



10–15 мин на коротких волнах



0–10% GRAVIHEL разбавитель 2K полиуретанового биндера арт. 48072702 (1 л), 48072704 (5 л)
0,23–0,33 мм
80–200 бар



допускается нанесение кистью или валиком
разбавление: не требуется



Срок хранения в оригинальной упаковке: 2 года