GRAVIHEL эпоксидный биндер 500

арт.	степень глянца	упаковка
48071303	полуглянцевый 003 41–70%	3*3,7 л
48071313		3*3,5 л
48071306		1*14,9 л

Примечание:
Для наружных и внутренних работ по окраске бетонной поверхности (влажность бетона должна быть ниже 4,5%) рекомендуется следующая система покрытий:

1-й слой	GRAVIHEL эпоксидный биндер 500-003 3:1 GRAVIHEL эпоксидный отвердитель + 30% GRAVIHEL эпоксидный разбавитель
2-й слой	GRAVIHEL эпоксидный биндер 500-003 3:1 GRAVIHEL эпоксидный отвердитель + 10-15% GRAVIHEL эпоксидный разбавитель
3-й слой	GRAVIHEL полиуретановый биндер 402-003 или любая полиуретановая эмаль

Нанесение 1-го и 2-го слоя в один день, нанесение 3-го слоя на следующий день.

Двухкомпонентное толстослойное отделочное покрытие выпускается на основе эпоксидного связующего и предназначается для окраски поверхностей, не подвергаемых прямому воздействию ультрафиолетовых лучей (рабочее оборудование, сухая бетонная поверхность). Применяется для складских и производственных помещений в соответствии с требованиями к качеству защитного, декоративного и обеспыливающего покрытия. Отличается высокой химической и механической стойкостью.

Рекомендуемое соотношение между биндером и пастами составляет 80:20. В случае дополнительных требований к укрывистости доля паст может увеличиваться до соотношения 75:25.
Все дальнейшие данные представлены на основании соотношения 80:20.

Тип:	2К эпоксидный полиамидоамин
Вязкость:	тиксотропная
Плотность основного продукта:	1,371 кг/л
Концентрация сухого вещества с учетом отвердителя:	по объему: 43% по весу: 76%
VOC:	2004/42/IIB(e)(840)490 VOC готового к использованию (г/л)= макс. 490
Теоретический расход готовой смеси:	4–5 м²/л

3:1 + 15-20% GRAVIHEL эпоксидный отвердитель
арт. 48072502 (1 л), 48072504 (5 л)
GRAVIHEL эпоксидный разбавитель арт.48073002 (1 л)
Смешивание по объему
Срок жизни / 20°C = 8 часов
см. примечание

24–28 сек DIN 53211 Ф4 /20°C

1,5–2,0 мм
2–3 бар
(в зависимости от типа распылительного устройства)
2 слоя = 80–120 мкм

между слоями 10 мин / 20°C

сухое к пыли / 20°C= 40 мин
сухое на ощупь /20°C = 6 часов

AIRLESS
0-15% GRAVIHEL эпоксидный разбавитель
арт. 48073002 (1 л)
0,23–0,33 мм
80–200 бар

допускается нанесение кистью или валиком
разбавление: не требуется

Срок хранения в оригинальной упаковке: 2 года