

ГРУНТЫ

# 1К ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ RADEX PLASTIC PRIMER & FILLER



1К ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ PLASTIC PRIMER & FILLER – быстросохнущий грунт по пластику с хорошими свойствами наполнения, предназначенный для работы с пластиковыми элементами автомобиля. Благодаря специальному составу RADEX 1K Plastic Primer & Filler можно наносить на чрезвычайно сложные пластмассы без дополнительной предварительной обработки. Нагревания детали для удаления средства для разделения пресс-формы не требуется.

## ПРЕИМУЩЕСТВА/ОСОБЕННОСТИ:

- Обладает наполняющими свойствами
- Быстро сохнет
- Не требует предварительной обработки в виде нагревания детали
- Можно красить непосредственно на грунт

## ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед применением тщательно перемешать.

Условия работы: температура от +10°C и относительная влажность до 75%.

Рекомендуем предварительно тестировать продукт на соответствующих оригинальных частях из PP-пластика в реальных условиях, так как проблемы с адгезией могут возникать с PP-пластиками из-за большого количества различных типов и сплавов пластика, встречающихся на рынке.

АРТИКУЛ	ОБЪЕМ	ЦВЕТ	УПАКОВКА
800004/800014	1 л	Серый	1/6 шт
800024		Белый	
800034		Черный	

## ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Светло-серый
Плотность	≈1,34 г/см <sup>3</sup>
Содержание летучих органических соединений	VOC (EC): 45,50%

## ПОДЛОЖКИ:

Отшлифованные и очищенные пластиковые поверхности: PP, EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PA, PUR, PVC и GRP.

## ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ:

Очистить поверхность, используя очиститель силикона.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: ПИКТОГРАММЫ

	<b>ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ:</b> 1K Plastic Primer & Filler + 40 – 50% RADEX разбавитель универсальный
	<b>ВЯЗКОСТЬ:</b> DIN4 (+20°C) = 18 – 22 с
	<b>НАНЕСЕНИЕ:</b> Дюза: 1,2 – 1,3 мм Входное давление: 2 – 2,5 бар Наносить 1 – 3 слоя = 15 – 40 мкм <b>УКРЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ:</b> 5 – 7 м <sup>2</sup> / л



**ВРЕМЯ СУШКИ ПРИ +20°C:**  
Межслойная выдержка: 2 – 3 мин  
Сухой к пыли: 5 мин  
Сухой «на отлип»: 10 – 15 мин  
Полное высыхание: 15 – 20 мин



**ШЛИФОВКА:**  
«по-сухому»: абразивами P400 – P600  
«по-мокрому»: абразивами P800 – P1000  
(при промежуточном шлифовании соблюдать «шаг сто»)



**ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ/ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА:**  
Базовые покрытия

### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Используйте растворитель.

### СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в не более 3 лет в закрытой оригинальной упаковке.

### ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Не вдыхать. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза. Использовать средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и кожи. В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

Избегать попадания в окружающую среду. Обратиться за специальными инструкциями к паспорту безопасности.