

ШПАТЛЕВКА RADEX SOFT 200207/200206

RADEX SOFT – двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка отличается легкостью в нанесении, предназначена для заполнения неровностей и повреждений на поверхности. Комбинация таких свойств, как оптимальная твердость, гладкая и беспористая поверхность, дает возможность использовать шпатлевку SOFT в качестве как наполняющей, так и финишной.

ПРЕИМУЩЕСТВА/ОСОБЕННОСТИ:

- Подходит для машинного и ручного шлифования
- Для устранения глубоких дефектов может наноситься в несколько слоев
- Не забивает абразивный материал
- Пластична при нанесении и исключительно удобна при обработке

ПРИМЕЧАНИЕ:

Использование слишком большого количества отвердителя может привести к обесцвечиванию базового покрытия.

Не наносить на кислотоотверждаемые грунты и 1К грунты.

Не наносить при температуре ниже +15°C.

Артикул	Вес	Упаковка
200207	1,8 кг	1/10 шт
200206	1 кг	

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Желтый
Плотность	1,9 г/см ³
Содержание летучих органических соединений	VOC: 2004/42/IB(B)(250)<250

ПОДЛОЖКИ: Сталь, алюминий, а также возможно нанесение на полиэфирный пластик. Полиэфирные шпатлевки со стекловолокном. Допускается нанесение на эпоксидный грунт.

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ:

Полиэфирный пластик и стальные поверхности: обезжирить, шлифовать Р80 – Р120, обезжирить.

Алюминий, сталь: обезжирить, шлифовать Р220 – Р320, обезжирить.

Эпоксидный грунт: шлифовать Р180 – Р220.

Полиэфирные шпатлевки со стекловолокном: шлифовать Р80 – Р180.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:

Хорошо перемешать с отвердителем до однотонного цвета. Соблюдайте требуемую пропорцию отвердителя. Шпателем в течение 5 мин нанести слой шпатлевки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: ПИКТОГРАММЫ

	ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ: Шпатлевка: 100% Отвердитель: 2 – 3%
	ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ: 3 – 5 мин при температуре +20°C
	ВРЕМЯ СУШКИ: 15 – 30 мин при температуре +20°C

**ИК-СУШКА:**

Допускается ИК-сушка при расстоянии до детали не менее 80 см

**ШЛИФОВАНИЕ:**

Абразивами Р80 – Р320 (при промежуточном шлифовании соблюдать «шаг сто»)

**ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ/ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА:**

Все грунты-наполнители

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Используйте растворитель.

СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Шпатлевка: 1 год при температуре +20°C.

Отвердитель: 1 год при температуре +20°C.

Хранить в сухом прохладном месте вдали от источников огня и тепла. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Не вдыхать. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза. Использовать средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и кожи. В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

Избегать попадания в окружающую среду. Обратиться за специальными инструкциями к паспорту безопасности.